

Gjøco Selvpolerende Bunnstoff er en selvpolerende bundmaling baseret på kobberforbindelser. Det er slidstærk og har gode begroningsforebyggende egenskaber. Gjøco Selvpolerende Bunnstoff anvendes på både i træ, glasfiber, plast og stål. Kan ikke bruges på aluminiumsbåde. Som primer anbefales Gjøco Bunnstoff Primer.

## FYSISKE DATA

Type:	
Farve:	Sort, blå, rød, grøn, gråhvid
Viskositet (P):	>200 s (Ford Cup nr. 4)
Flammepunkt:	Ca. 35 °C
Egenvægt (kg/l):	1,36
Tørstof (volumen %):	Ca. 46

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynder:	Xylen
Anbefalet filmtykkelse, våd:	Min. 114 mikrometer, maks. 272 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	Min. 50 mikrometer, maks. 125 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,015-0,018"
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	120-150 kg/cm <sup>2</sup>

Tørretid (23 °C, 50 % R.H.)	Lufttemperatur	5°C	10°C	20°C	30°C
	Støvtør	3 timer	2 timer	1 time	30 min.
	Overmalbarhed, min.	12 timer	7 timer	5 timer	4 timer
	Søsætning	24 timer	16 timer	12 timer	10 timer

Tørretiderne afhænger af filmtykkelsen

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel maling. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Husvask og højtrykssprøjte. Skyl godt efter med rent ferskvand.

**Nye plast- /glasfiberbåde:** Rub overfladen med mellemfint sandpapir eller smergel. Tør derefter af med en klud fugtet med fortynder for at sikre, at alt snavs, fedt og fugt fjernes.

---

	Grundes med 3 strøg Gjøco Bunnstoff Primer før påføring af Gjøco Selvpolerende Bunnstoff.
<b>Nye træbåde:</b>	Mæt træværket med Gjøco Dekksolje eller Gjøco Imprex træbjæ. Tør overskydende produkt af med mineralsk terpentin. Grundes med 3 strøg Gjøco Bunnstoff Primer før påføring af Gjøco Selvpolerende Bunnstoff.
<b>Plast- og træbåde med gammel bundmaling:</b>	Rengør med højtryksrensere. Tør evt. fugt af med en tør klud. Påfør Gjøco Bunnstoff Primer i 2 strøg på bare pletter.
<b>Nye stålbåde:</b>	Undervandsfladen sandblæses til SA 2,5. Grundes med 3 strøg Gjøco Bunnstoff Primer før påføring af Gjøco Selvpolerende Bunnstoff.
<b>Stålbåde med gammel bundmaling:</b>	Fjern korrosion, snavs, fedt og fugt med f.eks. vinkelsliber, smergel, sandblæsning m.m. Grundes med Gjøco Bunnstoff Primer i 3 strøg før hovedstrøget med Gjøco Selvpolerende Bunnstoff.

## Anvendelsesmåde

Påfør ét strøg med Gjøco Selvpolerende Bunnstoff på køl/bund og to strøg i vandlinjen. Maleværktøj rengøres med mineralsk terpentin.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



---

## ØVRIGE INFORMATIONER

Kan bruges på både med en hastighed op til 50 knob. Både, der skal stå et stykke tid på land (maks. 2-3 mdr.) efter påføring af bundmalingen, skal spules med ferskvand for at åbne porerne før søsætning. Båden bør tildækkes og ikke udsættes for sollys over længere tid.

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur.

Emballagestørrelser: 0,75 liter.

---

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

---



---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS

---