

GJØCO SELVPOLERENDE BUNNSTOFF



Gjøco Selvpolerende bunnstoff er et selvpolerende bunnstoff basert på kobberforbindelser. Er slitesterk og har gode groehindrende egenskaper. Gjøco Selvpolerende bunnstoff brukes på tre-, -glassfiber, -plast- og stål båter. Kan ikke brukes på aluminiums-båter. Som primer anbefales Gjøco Bunnstoff primer.

Fysikalske data

Type:	
Farge:	Svart, blå, rød, grønn og gråhvit
Flammepunkt:	Ca. 35 °C
Egenvekt (kg/l):	1,36
Tørrstoff (volum %):	Ca. 46

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller lavtrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner:	Xylen
Anbefalt filmtykkelse, våt:	Min. 114 mikrometer, max. 272 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	Min. 50 mikrometer, max. 125 mikrometer
Anbefalt forbruk:	10 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykkssprøyte:	
Dyse:	0,015-0,018"
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	120 – 150 kg/cm ²

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.)	Luft temperatur	5°C	10°C	20°C	30°C
	Støvtørr	3 timer	2 timer	1 time	30 min
	Overmalbarhet, min	12 timer	7 timer	5 timer	4 timer
	Sjøsetting	24 timer	16 timer	12 timer	10 timer

Tørketidene er avhengig av filmtykkelse

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt etter med rent ferskvann.

Nye plast/glassfiberbåter: Rubb overflaten med medium fint sandpapir eller smergel. Tørk deretter av med en klut fuktet med tynner, for å sikre at all smuss, fett og fuktighet

GJØCO SELVPOLERENDE BUNNSTOFF



	fjernes. Grunnes med 3 strøk Gjøco Bunnstoff primer før påføring av Gjøco Selvpolerende bunnstoff.
Nye trebåter:	Mett treverk med Gjøco Dekksolje eller Gjøco Imprex tretjære. Tørk av det overflødig med White Spirit. Grunnes med 3 strøk Gjøco Bunnstoff primer før påføring av Gjøco Selvpolerende bunnstoff.
Plast- og trebåter med gammelt bunnstoff:	Gjør rent med høytrykksspyler. Tørk av evt. fuktighet med en tørr klut. Påfør Gjøco Bunnstoff primer i 2 strøk på bare flekker.
Nye stålåter:	Undervannsflaten sandblåses til SA 2,5. Grunnes med 3 strøk Gjøco Bunnstoff primer før påføring av Gjøco Selvpolerende bunnstoff.
Stålåter med gammelt bunnstoff:	Fjern korrosjon, smuss, fett og fuktighet med f.eks. vinkelsliper, smergel, sandblåsing etc. Grunnes med Gjøco Bunnstoff primer i 3 strøk før hovedstrøket med Gjøco Selvpolerende bunnstoff.

Bruksmåte

Påfør ett strøk med Gjøco Selvpolerende bunnstoff på kjøll/bunn og to strøk i vannlinjen. Malerredskap rengjøres med White Spirit.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



Øvrig informasjon

Kan brukes på båter som går opp til 50 knop. Båter som blir stående en stund på land (maks. 2-3 mnd.) etter påføring av bunnstoffet, må spyles med ferskvann for å åpne porene før sjøsetting. Båten bør tildekkes og ikke utsettes for sollys over lengre tid.

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Emballasjestørrelser: 0,75 liter.

GJØCO SELVPOLERENDE BUNNSTOFF



Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Gjøco AS
