

Produktdatablad

Gjøco Sperregrunn



Gjøco Sperregrunn är en vattenspädbar färg till övermålning och isolering av missfärgning som sot, nikotin och andra färgämnen. Motverkar blödning från kvistar. Kan användas på de flesta ytor som paneler, byggskivor, glasfiber, tapeter, gipsskivor, gammal puts och betong etc. Gjøco Sperregrunn har utmärkt täckning och kan användas som allroundgrund för alla ändamål. Gjøco Sperregrunn passar även som toppstryk och kan brytas i alla kulörer. För ytor där det ställs höga krav på finish, tvättbarhet och hållbarhet rekommenderas Gjøco Fashion-serien som toppstryk över Gjøco Sperregrunn. Väl lämpad som grundfärg för keramiska plattor. Bör inte användas på ny betong.

Reviderat 16.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Baserad på uretanmodifierad alkyd
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts till önskad kulör över Gjøcomix.
Glans:	Matt 5
Densitet:	Ca. 1,4 kg/l (bas vit)
Torrhalt (volym %):	Ca.42 volym% (bas vit)
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m ² /liter, beroende på underlaget
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel:	50°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer. Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell produkt, sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum applicerings temperatur:	+5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Underlaget ska vara rent och torrt innan färgen appliceras. Rengör ytan med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tidigare oljemålade ytor, MDF-skivor, byggskivor och hårda, släta ytor mattas med sandpapper. Ta bort slipdamm noggrant före målning.
Applicering	För användning som en grund appliceras ett skikt av Sperregrunn. För spärning av kvistgenomslag och missfärgade ytor appliceras 2 skikt flödigt. På särskilt hårda ytor (t.ex. nya furupanel, gamla/missfärgade paneler) kan krävas mer än 2 skikt - gör provmålning. På äldre gulnade paneler/lackerade/betsade kan missfärgningen blöda genom färgfilmen. Applicera så många lager som behövs tills färgfilmen är vit och missfärgning inte är synlig. Observera att kvistgenomslag är ett naturligt fenomen som med tiden kommer alltid att komma upp. För användning som toppskikt, applicera ett eller flera stryk efter behov.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
Miljömärkning	 <p>Miljömärkning</p> <p>4.0 / 4.1</p> <p>MILJÖ BYGGNAD</p> <p>BREEAM® SE</p> <p>2025 v.6.1 Mat07</p> <p>Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.</p> <p>Ind 15</p> <p>Ind 9</p> <p>GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)</p> <p>GULD</p> <p>Produkten är Svanenmärkt hos Nordisk Miljömärkning.</p>
Övrig information	Gjøco Sperregrunn är färdig att använda och bör normalt inte spädas ut. Rör om väl före användning. För att undvika sprickbildning längs panelskarvarna till följd av fuktighetsförändringar rekommenderas att panelskivorna behandlas före installation. Alternativt kan panelen behandlas på senvintern när fuktigheten normalt är som lägst. Förpackningsstorlekar: 0,68 L, 2,7 L och 9 L.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <120 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

