

Produktdatablad

Superfinish 15



Gjøco Superfinish 15 är en silkematt, ren akrylfärg för inomhusbruk. Den har goda appliceringsegenskaper och ger bra utjämning. Används för mellan- och toppskikt på dörrar, fönster, karmar, lister, paneler och inredning.

Reviderat







16.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar ren akrylfärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts i Gjøcomix systemet
Glans:	Silkematt 15
Viskositet:	80 – 100 P
Litervikt:	Ca. 1,1–1,3 kg/l
Torrhalt (volym %):	34–36 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	Min. 8 m ² /liter, beroende på underlaget
Rekommenderade data för högtryckspruta:	
Munstycksstorlek:	0.20-0.36 mm (0.008-0.014")
Sprutvinkel:	50°-80°
Färgsprutningstryck:	15 Mpa (150 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar.
Brukstorr:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	<p>Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare målade ytor rengörs med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Gamla halvblanka eller blanka målade ytor mattas ner med sandpapper och dammas av.</p> <p>Obehandlad panel: Grunda med minst 2 strykningar Gjøco Sperregrunn.</p> <p>Tidigare målade ytor: Grundmåla med 1 strykning Gjøco Sperregrunn.</p> <p>Underlag behandlade med alkydfärg ska alltid grundas innan Gjøco Superfinish 15 appliceras.</p>
Applicering	<p>Gjøco Superfinish 15 är klar för användning och skall inte förtunnas. Applicera generöst och jämnt med lämpliga målningsverktyg. På absorberande och porösa ytor rekommenderas 3 strykningar för att undvika ränder. För att uppnå jämn och slät yta bör man undvika att gå tillbaka till halvtorr färg.</p>
Lagring	<p>Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.</p>
Miljömärkning	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2;"> <p>2025 v.6.1 Mat07</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  <p>Gjøco Superfinish 15 är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.</p> </div>
Avfallshantering	<p>Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 10px;">    </div>
Övrig information	<p>Appliceringstemperatur i luften och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor innan de rengörs med ett mildt rengöringsmedel. Rör om väl före användning. Olika produktionsnummer blandas före användning. Förpackningsstorlekar: 0,68 L och 2,7 L.</p>
Säkerhet	<p>Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.</p> <p>EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010).</p> <p>Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC.</p>
<p>Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.</p>	
Kontaktinformation	<p>Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>