

Produktdatablad

Gjøco Superfinish 40



Gjøco Superfinish 40 er en silkemat ren akrylmaling til indendørs brug. Den har gode påføringsegenskaber og giver en god udflydning. Anvendes til mellem- og topstrøg på døre, vinduer, karme, lister, paneler og interiør.

Revidert 18.04.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar ren akrylmaling.
Farve:	Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank 40
Viskositet:	80 – 100 P
Litervægt:	Ca. 1,1 – 1,3 kg/l
Tørstof:	34 – 36 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand.
Anbefalet forbrug:	Min. 8 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Brugstør:	24 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling



Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask og skylles med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir.

Ubehandlet panel: Grundes med minimum 2 strøg Gjøco Sperregrunn.

Tidligere malet underlag: Grundes med 1 strøg Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Gjøco Superfinish 40.

Anvendelsesmåde

Gjøco Superfinish 40 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres fyldigt og jævnt med egnet maleværktøj. På sugende og porøse underlag anbefales

	3 strøg for at undgå skjolder. For at opnå en tilfredsstillende udflydning bør det undgås at gå tilbage til halvtør maling.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømerking	Gjøco Superfinish 40 er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
Bortskaffelse af affald	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <75 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

