

Produktdatablad

Gjøco Superfinish 40



Gjøco Superfinish 40 er en halvblank, ren akrylmaling for innendørs bruk. Den har gode påføringsegenskaper og gir god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vindu, karmen, listverk, paneler og innredninger.

Revidert 07.02.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnbar ren akrylmaling.
Farge:	Hvit, A, B og C base, som blandes over Gjøcomix.
Glans:	Halvblank 40
Viskositet:	80-100 P
Litervekt:	Ca. 1,1-1,3 kg/l
Tørrestoff:	34-36 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	Min. 8-10 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time.
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer.
Brukstørr:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater kan vaskes med Gjøco Husvask og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir.

Ubehandlet panel: Grunnes med minimum 2 strøk Gjøco Sperregrunn.

	Tidligere malt underlag: Grunnes med 1 strøk Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Gjøco Superfinish 40.
Bruksmåte	Gjøco Superfinish 40 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres fyldig og jevnt med egnet malerverktøy. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. For å få tilfredsstillende utflyt, bør en unngå å gå tilbake til halvtørr maling.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	Gjøco Superfinish 40 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen. 
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

