

Produktdatablad

Supermatt Rom 01



Gjøco Supermatt Rom 01 är en vattenspäddbar, helt matt akrylväggfärg som ger ett färgdjupt och trevligt målningsresultat utan reflexer. Används på väggar av till exempel byggsivor, målningsbara tapeter, puts, betong och sandspackel.

Reviderat

16.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Ren akrylfärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts i Gjøcomix systemet
Glans:	Helmatt 01
Viskositet:	70-80P
Litervikt:	1,3 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 40 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m ² /liter, beroende på underlaget
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstrycksstorlek:	0.20-0.36 mm (0.008-0.014")
Sprutvinkel:	50°-80°
Färgsprutningstryck:	15 Mpa (150 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.

Minimum appliceringstemperatur: + 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Gamla halvblanka eller blankmålade ytor mattas ner med sandpapper och dammas av. Underlag målat med alkydfärg bör alltid grundmålas innan Gjøco Supermatt Rom appliceras. Ytor som missfärgats av nikotin, sot eller olika färgämnen bör appliceras med minst ett lager Gjøco Sperregrunn.

Applicering

Gjøco Supermatt Rom 01 är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Applicera jämnt och rikligt. På sugande och porösa ytor rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar. Använd gärna en rulle med förlängningsskaft för det är då lättare att undvika fläckar. För att få ett jämnt resultat rekommenderas att rulla hela längder åt samma håll på hela väggen.

Anmärkning

Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.

Lagring

Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Miljömärkning

Ind 15

Ind 9

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

GULD

BREEAM® SE 2025 v.6.1 Mat07

Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen

för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.



Produkten är Svanenmärkt hos Nordisk Miljömärkning.

Avfallshantering

Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Appliceringstemperatur i luften och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Målade ytor måste härda i minst fyra veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel. Ljusa fläckar på mörka ytor avlägsnas med en mikrofiberduk och rent vatten. Rör om väl före användning.
Förpackningsstorlekar: 0,68 L, 2,7 L och 9 L.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

