

Produktdatablad

Gjøco Supermatt Rom 01



Gjøco Supermatt Rom 01 er en vandfortyndbar, helmat akrylvægmaling, som giver farvedybde og et smukt, roligt resultat uden genskin. Anvendes til mellem- og topstrøg på vægge af f.eks. bygningsplader, overmalbart tapet, puds, beton og sandspartel.

Revidert 18.04.2024

Symboler



Tekniske data



Type:	Ren akrylmaling.
Farve:	Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Helmat
Viskositet:	70 – 90 P
Litervægt:	1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	8 – 10 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel, og vask over med rent vand. Gammel blank og halvblank maling mattes med sandpapir og afstøves. Underlag malet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Gjøco Supermatt Rom. Flader misfarvet af nikotin, sod og diverse farvestoffer skal påføres minimum ét strøg Gjøco Sperregrunn.

Anvendelsesmåde

Gjøco Supermatt Rom er klar til brug og bør normalt ikke fortyndes. Påfør jævnt og rigt. På sugende og porøse overflader anbefales 3 lag for at undgå afskærmning. Brug gerne en rulle med forlængerskaft, da det så er nemmere at

	undgå skjolde. For at få et jævnt resultat anbefales det at rulle hele længder i samme retning på hele væggen.
Farve	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå farve- og glansforskelle. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømerking	Gjøco Supermatt Rom 01 er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
Bortskaffelse af affald	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. Lyse mærker på mørke overflader fjernes med en mikrofiberklud og rent vand. Rør godt rundt før brug. Pakkestørrelse: 0,68; 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <1 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

