

Produktdatablad

Gjøco Takdekk



Gjøco Takdekk er en akrylmaling til utendørs behandling av tak av bølgeblekk, galvaniserte plater, aluminium, stål, takstein, eternitt o.l. Egner seg ikke til bruk på asfalt shingel, og til visse typer eternitt (super, flat). Gjøco Takdekk har god værbestandighet og forlenger levetiden på taket med mange år.

Revidert 19.01.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	Ren akrylmaling.
Farge:	Sort.
Glans:	Ca. 10
Litervekt:	1,2 kg/l
Tørstoff:	Ca. 37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 4-8 m ² /liter avhengig av underlag
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse.
Støvtørr:	0,5 time
Overmalingsintervall, minimum:	3 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C må være temperaturen i luft og underlag. Lave temperaturer gir lenger tørketid. Mal ikke ved fare for regn eller dugg.

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling før det males. Synlige rustflater må stålbørstes ned til bart metall. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Dekk til flater

	<p>som ikke skal behandles. Følg bruksanvisningen på emballasjen, og skyll godt med rent vann. La tørke godt før videre behandling. Ubehandlet aluminiums-tak og galvaniserte plater må primes med Gjøco Metallgrunning før påføring av Gjøco Takdekk. Rustne blikktak primes med Gjøco Antirustprimer etter at rusten er fjernet, før videre behandling med Gjøco Takdekk. Takstein må grunnes med Gjøco Primer for mur og betong. Vær OBS på at det kan være vanskelig å få tilfredsstillende vedheft på eternit og ny-galvaniserte plater.</p>
Bruksmåte	<p>Gjøco Takdekk skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. Ulike produksjonsnumre blandes før bruk, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring.</p>
Lagring	<p>Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.</p>
Avfallshåndtering	<p>Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.</p>
	
Øvrig informasjon	<p>Rør godt om før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn. Emballasjestørrelser: 10 liter.</p>
Sikkerhet	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <40 g/l VOC.</p>

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

