

Produktdatablad

Gjøco Takdekk



Gjøco Takdekk är en akrylatfärg för utomhusbruk för behandling av tak av korrugerad plåt, galvaniserad plåt, aluminium, stål, takpannor, eternit mm. Inte lämplig för användning på asfalt takpapp/shingel och för vissa typer av eternit (super, platt). Takdekk har bra väderbeständighet och förlänger takets livslängd med många år.

Reviderat

03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Ren akrylfärg
Kulör:	Svart
Glans:	Ca. 10
Densitet:	1,2 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 37 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller sprutmålning. Sprutmålning bör göras av professionella.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 4–8 m ² /liter, beror på underlaget.
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Dammtorr:	1/2 timme
Minimum övermålnings intervall:	3 timmar
Minimum applicerings temperatur:	+5 °C måste vara temperaturen i luft och underlag. Låga temperaturer ger längre torktid. Måla inte när det finns risk för regn eller dagg.

Förbehandling	Underlaget ska vara torrt och fritt från fett, olja, rost och lös gammal färg innan det målas. Synliga rostytor ska stålborstas ner till ren metall. Fett, olja och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt. Täck ytor som inte ska behandlas. Följ bruksanvisningen på förpackningen och skölj väl med rent vatten. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Obehandlade aluminiumtak och galvaniserade plåtar måste grundas med Gjøco Metalgrunning innan Takdekk appliceras. Rostiga plåttak grundmålas med Gjøco Antirustprimer efter att rosten tagits bort, innan vidare behandling med Takdekk. Takpannor måste grundmålas med Gjøco Primer för mur och betong. Tänk på att det kan vara svårt att få tillfredsställande vidhäftning på eternit och nyförzinkad plåt.
Applicering	Takdekk bör normalt inte förtunnas. Rör om väl före användning. Olika produktionsnummer blandas före användning, för att undvika glans- och färgskillnader. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta sköldar. Matta sköldar kan även förekomma vid torkning vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Rör om väl före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta sköldar. Matta sköldar kan även förekomma vid torkning vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik därför applicering i solljus. Förpackningsstorlekar: 10 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <40 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

