

## Produktdatablad

# Gjøco Taklakk



Gjøco Taklakk er en blank tagmaling tilsat penetrerende olier og rusthæmmende midler. Gjøco Taklakk anvendes på gamle og rustne bølgebliktage.

Revideret

21.08.2024

Symboler




### Teknisk data

Type:	Alkydoliebaseret
Farve:	Sort
Glans:	Blank
Flammepunkt:	62 °C
Litervægt:	1,1 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 61 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller sprøjte. Sprøjtemaling bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentint
Anbefalt filmykkelse, våd:	80 mikrometer
Anbefalt filmykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	MPa 15-18 / 150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmykkelse.
Støvtør:	6 timer
Overmalingsinterval, minimum:	8 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Mal ikke, hvis der er fare for dug.

### Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel maling. Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Fedt, olie og anden tilsudsning fjernes med Gjøco Husvask og højtrykssprøjte. Skyl godt med rent

	vand. Underlag som har været rustent, primes med Gjøco Antirustprimer før påføring af Gjøco Taklakk.
<b>Anvendelsesmåde</b>	Gjøco Taklakk skal normalt ikke fortyndes. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Hav kontrol over sprøjtetågen, når du sprøjter.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende maling må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald.
	
<b>Øvrige informationer</b>	Omrøres godt før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin. Emballagestørrelser: 10 liter.
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 430 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <400 g/l VOC.
<p>Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.</p>	
<b>Kontakt information</b>	<b>Gjøco AS</b> Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no
	