

Produktdatablad

Gjøco Teakolje G1



Gjøco Tea Oil G1 er en farveløs, alkydbaseret spesialimprægnering med en særlig god penetrerende effekt. Til brug som imprægneringsolie til træbåde, havemøbler, garageporte og andre detaljer af træ i teak og andre hårde træsorter. Gjøco Tea Oil G2 anvendes som topcoat, hvor der ønskes en mere blank overflade med øget slidstyrke.

Revidert 22.10.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoljebaseret treimprægnering
Farve:	Klar
Flammepunkt:	Ca. 42 °C
Litervækt:	0,84 kg/l
Tørstof:	Ca. 20 volum%
Påføringsmetode:	Pensel
Fortynding / rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner eller terpentiner
Anbefalet forbrug:	Ca. 5 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	3 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Påføres vådt-i-vådt til underlaget er mættet.
Min. påføringstemperatur:	+5 °C

Forbehandling

Vejrslidt, gråt træ skal stålørstes/slibes til frisk træ før behandling. Tidligere behandlede overflader skræbes og børstes rene for løse partikler. Snavsede og/eller svampeangrebne overflader rengøres med Gjøco Power Wash.

Anvendelsesmåde

På nyt eller tidligere behandlet træ påføres 2-4 lag vådt-i-vådt, indtil træet er mættet med olie. Overskydende olie tørres af på langs med en fnugfri klud. Hvis det ønskes, kan det første lag på nyt træ fortyndes med Gjøco Ren Terpentine. Gjøco Tea Oil G2 bruges som topcoat, hvor der ønskes en mere blank overflade med øget slidstyrke.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation.



Øvrige informationer

Produktet skal opbevares i overensstemmelse med nationale regler. Underlaget skal være rent og tørt, før Gjøco Tea Oil G1 påføres. Rør godt rundt før brug. Flere lag og en lav temperatur forlænger tørretiden. Gjøco Tea Oil G1 er en tyndflydende olie, der ikke danner en hinde på overfladen. Det kan derfor være nødvendigt at have mere end én behandling pr år. For mere detaljeret information, se sikkerheds- og tekniske datablad på gjoco.no
Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter.

Sikkerhet

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktoplysninger

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

