

Produktdatablad

Gjøco Teakolje G1



Gjøco Teakolje G1 er en fargeløs, alkydbasert spesialimpregnering med særlig god inntrengende effekt. Til bruk som impregnerende olje til trebåter, hagemøbler, garasjeporter og andre detaljer av treverk i teak og andre harde tresorter. Gjøco Teakolje G2 benyttes som toppstrøk hvor det ønskes en blankere overflate med økt slitestyrke.

Revidert 05.04.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert treimpregnering.
Farge:	Fargeløs
Flammepunkt:	Ca. 35 °C
Litervekt:	0,84 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 20 volum%
Påføringsmetode:	Pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit eller terpentin.
Anbefalt forbruk:	5 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	3 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Vått-i-vått
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C

Forbehandling

Værslitt, grått treverk må stålørstes/slipes til friskt tre før behandling. Tidligere behandlede flater skrapes og børstes rene for løse partikler. Skitne og/eller soppbefengte flater rengjøres med Gjøco Kraftvask.

Bruksmåte

På nytt eller tidligere behandlet treverk påføres 2–4 strøk vått-i-vått til treverket er mettet med olje. Overskuddsolje tørkes av i lengderetningen med en lofri klut. Om ønskelig kan første strøket på nytt treverk tynnes med Gjøco Ren Terpentin. Gjøco Teakolje G2 benyttes som toppstrøk hvor det ønskes en blankere overflate med økt slitestyrke.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Underlaget må være rent og tørt før Gjøco Teakolje G1 påføres. Rør godt om før bruk. Flere strøk og lav temperatur forlenger tørketiden. Gjøco Teakolje G1 er en tyntflytende olje som ikke danner film på overflaten. Det kan derfor være nødvendig med mer enn en behandling pr. år. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad på gjoco.no
Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

