

## Produktdatablad

# Gjøco Teakolje G2 Toppstrøk



Gjøco Teakolje G2 Toppstrøk er en fargeløs, alkydbasert spesialimpregnering som gir en blank og fin flate. Benyttes til toppstrøk til båter over vannlinjen, hagemøbler, garasjeporter og andre detaljer av treverk i teak og andre harde tresorter. Kan benyttes som toppstrøk i system med Gjøco Teakolje G1.

Revidert 17.03.2026

### Symboler



### Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert treimpregnering.
Farge:	Klar
Litervekt:	0,92 kg/l
Tørrstoff:	Ca. 49 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit eller terpentin
Anbefalt forbruk:	5-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	Ca. 3-4 timer
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Kraftvask. Flater angrepet av sopp og grønske behandles med Gjøco Sopp- og Grønskefjerner. La tørke før videre behandling. Glatt og hardt underlag slipes med P60-P80 for bedre vedheft. Løs lakk og slitt treverk fjernes ved skraping. Bart treverk grunnes med Gjøco Teakolje G1 vått-i-vått til treverket er mettet. Overflaten slipes lett før påføring av Gjøco Teakolje G2 Toppstrøk.

### Bruksmåte

Gjøco Teakolje G2 Toppstrøk røres godt om og påføres underlaget med pensel eller rull. Påfør 3-5 strøk etter behov.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

<b>Miljømerking</b>	BREEAM-NOR v6.1 – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
<b>Avfallshåndtering</b>	Flytende olje og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. 
<b>Øvrig informasjon</b>	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter.
<b>Sikkerhet</b>	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**      **Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

