

Produktdatablad

Gjøco Vinduskitt



Gjøco Vinduskitt er et kitt basert på linolje og vegetabiliske oljer, og er ferdig til bruk. Anvendes til kitting av vindu og til reparasjoner av kittfalsen. Kan også benyttes til sparkling av spikerhull m.m. Gjøco Vinduskitt skal overmales for å få god holdbarhet.

Revidert 16.01.24

Symboler



Tekniske data

Type:	Linoljebasert kitt
Farge:	Hvit og naturell
Litervekt:	Ca. 2,1 kg/l
Påføringsmetode:	Stålsparkel, kittkniv, fugepistol
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Berøringsstør:	Ca. 0,5 time
Sjikt tykkelse:	Max. 3 mm
Anbefalt påføringstemperatur:	Min. +5°C, max. +40°C
Holdbarhet:	2 år i uåpnet emballasje. Kan være holdbar lenger, så lenge kittet ikke har tørket inn

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Bart tre og kittfalsen grunnes med maling eller Gjøco Oljegrunding før kitting.

Bruksmåte

Påføres med stålsparkel eller kittkniv. Må ikke utsettes for kraftig regn eller sol før det er tilstrekkelig herdet. Overmales etter 2-4 uker. Påfør malingen 1-2 mm inn på vinduet.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av kittet for å hindre søl og inntørking. Oppbevares og fraktes stående og frostfritt, og ikke ved høye temperaturer.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon	Rør godt om før bruk. Uherdet kitt fjernes med tørkepapir eller Gjøco White spirit. Emballasjestørrelser: 375 ml boks eller 300 ml patron.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no
---------------------------	---

