

Produktdatablad

Båtlakk



Båtlakk är en blank och slitstark lack med hög vattenbeständighet. Ger en hård och flexibel yta som är lätt att hålla ren. Innehåller ett ljusfilter som skyddar ytan. Kan användas in- och utvändigt ovanför vattenlinjen.

Reviderat 13.01.2025

Symboler




Tekniska data

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ: | Uretanalkydbaserad lack |
| Kulör: | Transparent |
| Glans: | Blank |
| Densitet: | 0,88 kg/l |
| Torrhalt: | Ca. 51 volym% |
| Appliceringsmetod: | Pensel, roller eller sprutmålning. Sprutmålning rekommenderas för professionella |
| Förtunning / rengöringsmedel: | Lacknafta |
| Rekommenderad förbrukning: | Ca. 12–15 m ² /liter, beror på underlaget. |
| Rekommenderad filmtjocklek, våt: | 100 mikrometer |
| Rekommenderad filmtjocklek, torr: | 40 mikrometer |
| Information högtrycksspruta Färg: | |
| Munstycke: | 0,021"; 0,53 mm |
| Sprutvinkel: | 65°-80° |
| Färgtryck: | 150 kg/cm ² |
| Torkning (23 °C, 50 % R.F.): | |
| Damm torr: | 5 timmar |
| Minimum övermålnings intervall: | 12 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Varierar med ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek |

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt och fritt från fett, vax och tvålrester. Fett och föroreningar avlägsnas med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka innan vidare bearbetning. Slipa ytan matt och slät. Ta bort slipdamm noggrant.

| | |
|--------------------------|--|
| Applicering | På bar och slipat trä förtunnas lacken med 20 % lacknafta för första strykningen. Lättslipning med P230 – P320 rekommenderas mellan strykningarna för att säkerställa god vidhäftning. Ta bort slipdamm noggrant. Applicera lacken längs med träet. Kan användas på parkett, trägolv, paneler, kork, möbler, dörrar och fönster. |
| Lagring | Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt. |
| Avfallshantering | Flytande färg och tvättvatten ska inte tömmas i avlopp eller i naturen, men levereras till miljöstationen. Tomma och torra förpackningar sorteras som metall.  |
| Övrig information | Rör om väl före användning. Olika batchnummer blandas före användning för att undvika glansskillnader. Tjocka strykningar och låga temperaturer förlänger torktiden. Utsätt inte lacken för slitage innan det har härdat helt (3–4 dagar). Förpackningsstorlekar: 0,75 liter. |
| Säkerhet | Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l VOC. |

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

