

Produktdatablad

Gjøco Båtlakk



Gjøco Båtlakk er en blank og slidstærk lak med høj vandbestandighed. Giver en hård og fleksibel overflade, der er nem at holde ren. Indeholder et lysfilter, der beskytter overfladen. Kan bruges inde og ude over vandlinjen.

Revidert 17.10.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	Uretanalkydbaseret lak
Farve:	Klar
Glans:	Blank
Litervækt:	0,88 kg/l
Tørstof:	Ca. 51 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller højtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner
Anbefalet forbrug:	Ca. 12 – 15 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt og fri for fedt-, voks- og sæberester. Fedt og forurening fjernes med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad tørre før videre behandling. Slib overfladen mat og glat. Fjern slibestøv grundigt.

Anvendelsesmåde	På bart og slebet træ fortyndes lakken med 20 % white spirit til det første lag. Let slibning med P230 – P320 anbefales mellem lagene for at sikre god vedhæftning. Fjern slibestøv grundigt. Påfør lakken i bordenes længderetning. Kan bruges på parket, trægulve, paneler, kork, møbler, døre og vinduer.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. 
Øvrige informationer	Rør godt rundt før brug. Forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glansforskelle. Tykke lag og lave temperaturer forlænger tørretiden. Udsæt ikke lakken for slid før den er helt hærdet (3-4 dage). Emballagestørrelser: 0,75 liter.
Sikkerhet	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <400 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktoplysninger
Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

