

Gjøco Båtlakk er en ekstra lys lakk basert på uretanalkyd. Gir en hard og slitesterk overflate som er lett å holde ren. Inneholder lysfilter som reduserer gulningen av treverket. Anvendes på treverk over vannlinjen, både innenbords og utenbords.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Uretanalkydbasert lakk
Farge:	Klar
Glans:	Blank
Flammepunkt:	43 °C
Egenvekt (kg/l):	0,88
Tørrstoff (volum %):	Ca. 51

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Veil. data høytrykkssprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Anbefalt forbruk:	12-15 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, og fritt for fett, voks og såperester. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Husvask. La tørke før videre behandling. Slip flaten matt og jevn. Plansliper sikrer nøyaktig og jevn sliping.

Bruksmåte

På bart og slipt treverk tynnes lakken med 20 % White spirit i første strøk. Mattslip, støvsug mellom strøkene for å sikre god vedheft. Påfør lakken i bordenes lengderetning. Velegnet også til lakkering av parkett, tregulv, paneler, kork, møbler, dører og vinduer.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. Tykke strøk og lav temperatur forlenger tørketiden. Utsett ikke lakken for slitasje før den er gjennomherdet (3-4 døgn).

Emballasjestørrelser: 0,75 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS