

Produktdatablad

Gjøco Båtlakk



Gjøco Båtlakk er en blank og slitesterk lakk med høy vannbestandighet. Gir en hard og fleksibel overflate som er lett å holde ren. Inneholder lysfilter som beskytter overflaten. Kan brukes innvendig og utvendig over vannlinjen.

Revidert 17.03.2026

Symboler




Tekniske data

Type:	Uretanalkydbasert lakk
Farge:	Transparent
Glans:	Blank
Litervekt:	0,88 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 51 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt forbruk:	Ca. 12-15 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Veil. data lavtrykksprøyte:	
Dryse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, og fritt for fett, voks og såperester. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke før videre behandling. Slip flaten matt og jevn. Fjern slipestøv grundig.

Bruksmåte	På bart og slipt treverk tynnes lakken med 20% White spirit til første strøk. Det anbefales lett sliping med P230 – P320 mellom strøkene for å sikre god vedheft. Fjern slipestøv grundig. Påfør lakken i bordenes lengderetning. Kan benyttes på parkett, tregulv, paneler, kork, møbler, dører og vinduer.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	BREEAM-NOR v6.1 – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom og tørr emballasje sorteres som metall. 
Øvrig informasjon	Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjeller. Tykke strøk og lav temperatur forlenger tørketiden. Utsett ikke lakken for slitasje før den er gjennomherdet (3-4 døgn). Emballasjestørrelser: 0,75 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

