

Gjøco Båtlakk er en blank og slitesterk lakk med høy vannbestandighet. Gir en hard og fleksibel overflate som er lett å holde ren. Inneholder lysfilter som beskytter overflaten. Kan brukes innvendig og utvendig over vannlinjen.

Fysikalske data

Type:	Uretanalkydbasert lakk
Farge:	Transparent
Glans:	Blank
Egenvekt (kg/l):	0,88
Tørrstoff (volum %):	Ca. 51

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Veil. data høytrykkssprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Anbefalt forbruk:	12-15 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, og fritt for fett, voks og såperester. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke før videre behandling. Slip flaten matt og jevn. Fjern slipestøv grundig.

Bruksmåte

På bart og slipt treverk tynnes lakken med 20 % White spirit til første strøk. Det anbefales lett sliping med P230 – P320 mellom strøkene for å sikre god vedheft. Fjern slipestøv grundig. Påfør lakken i bordenes lengderetning. Kan benyttes på parkett, tregulv, paneler, kork, møbler, dører og vinduer.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



Øvrig informasjon

Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjeller. Tykke strøk og lav temperatur forlenger tørketiden. Utsett ikke lakken for slitasje før den er gjennomherdet (3-4 døgn).

Emballasjestørrelser: 0,75 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Gjøco AS
