

Produktdatablad

Gjøco Dekksolje



Gjøco Dekksolje er en impregneringsolje basert på ren tretjære, terpentin, alkyder og filmkonserverende middel mot svertesopp beregnet til trebåter og brygger.

Revidert 11.04.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Tjærebasert treimpregnering
Farge:	Lys brun- gylden
Flammepunkt:	Ca 40 °C
Litervekt:	0,86 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit eller terpentin.
Anbefalt forbruk:	Ca. 5 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	8-10 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Påføres vått-i-vått til underlaget er mettet.
Min. påføringstemperatur:	+10 °C, lavere temperaturer forlenger tørketiden betydelig.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Husvask. Tidligere behandlet treverk skrapes rent for løs olje og værslitte flater stålborstes ned til friskt treverk.

Bruksmåte

Røres godt om før bruk. Nytt eller sugende trevirke behandles vått-i-vått med Gjøco Dekksolje fortynnet med 30-50 % terpentin. Deretter påføres 2-3 strøk ren Gjøco Dekksolje. Gjøco Dekksolje inneholder tjære, og gjentatte behandlinger vil derfor gjøre treverket mørkere.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende olje og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom og tørr emballasje sorteres som metall.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.
Emballasjestørrelser: 0,75; 3; 10 og 200 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

