

Produktdatablad

Gjøco Dekksolje



Gjøco Dekksolje er en imprægneringsolie baseret på ren trætjære, terpentin, alkyder og et filmkonserveringsmiddel mod sortsvamp beregnet til træbåde og anløbsbroer.

Revidert 17.10.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Tjærebaseret træimpregnering
Farve:	Lys gyldenbrun
Flammepunkt:	Ca. 40 °C
Litervekt:	0,86 kg/l
Tørstof:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel
Fortynding / rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin eller terpentin
Anbefalet forbrug:	Ca. 5 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	8 – 10 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Påføres vådt-i-vådt til underlaget er mættet.
Min. påføringstemperatur:	+10 °C, lavere temperaturer forlænger tørretiden betydeligt.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Fedt og snavs fjernes med Gjøco Husvask. Tidligere behandlet træ skræbes rent for løs olie og vejrslidte overflader stålbørstes ned til frisk træ. Overflader angrebet af svamp og grød behandles med Gjøco Fungus og grødfjernere. Lad tørre før videre behandling.

Anvendelsesmåde

Rør godt rundt før brug. Nyt eller sugende træ behandles vådt-i-vådt med Gjøco Dekksolje fortyndet med 30-50% terpentin. Påfør derefter 2-3 lag ren Gjøco Tire Oil. Gjøco Deck Oil indeholder tjære, og gentagne behandlinger vil derfor gøre træet mørkere.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation.



Øvrige informationer

Produktet skal opbevares i overensstemmelse med nationale regler. Emballagen skal opbevares tæt lukket og opbevares tørt ved en jævn temperatur. Emballagestørrelser: 0,75; 3; 10 og 200 liter.

Sikkerhet

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktoplysninger

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

