

Produktdatablad

Emaljelakk



Emaljelakk är en blank och slitstark täckande färg för användning på grundat metall-, trä- och hårdplastunderlag. Används på jordbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, smidesgrindar, cyklar, trädgårdsmöbler, möbler, inredning, lampor, krukor, ljusstakar, flaggstänger m.m. Kan även användas på trädetaljer på båtar ovanför vattenlinjen.

Reviderat 28.04.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad färg
Kulör:	Olika
Glans:	Blank
Densitet:	1,1 kg/l
Torrhalt:	Ca. 54 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller sprutmålning.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 10–12 m ² /liter, beror på underlaget.
Filmtjocklek, våt:	90 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,015–0,021"
Sprutvinkel:	65°–80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	Ca. 5 timmar
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar

Förbehandling

Ytan måste vara fri från fett, olja och andra föroreningar. Rengör med Gjøco Krafttvätt eller Gjøco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballaget. Avlägsna all gammal lös färg och lös rost. Järn och stål grundas med Gjøco Antirustprimer. Aluminium, zink, sandblästrat/galvaniserat stål grundmålas med Gjøco Metallgrunning.

Applicering	Rör om färgen väl före användning. Färgen är klar att användas och ska inte förtunnas. Applicera 2–3 stryk efter behov.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. 
Övrig information	Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Förpackningsstorlekar: 0,68; 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 