

Produktdatablad

Gjøco Gårdstun



Gjøco Gårdstun er en lett tiksotrop, alkydoljebasert utendørsmaling tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel. Gjøco Gårdstun anvendes på låver, uthus, gårdsbygninger, naust, etc. Kan også brukes som dekkstrøk på grunnet jern. Godt egnet til høytrykksprøyting.


Revidert 14.12.2023

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert maling
Farge:	Gjøcorød
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Litervekt:	1,2 kg/l
Tørstoff:	Ca. 57 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit eller Terpentin
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50-80 mikrometer
Anbefalt forbruk:	5-12 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,38-0,46 mm / 0,015"-0018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	mPa 15-18 / 150-180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	6-8 time. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.

Forbehandling	<p>Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter.</p> <p>Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Nytt og bart treverk, også trykkimpregnert, påføres 1 strøk Gjøco Oljegrunning. All endeved må mettes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. Avrund skarpe kanter.</p> <p>Tidligere behandlet treverk rengjøres med Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og andre forurensninger. Tidligere malt eller dekkbeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålborste/sliping. Bart tre grunnes med Gjøco Oljegrunning. All endeved må mettes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått.</p>
Bruksmåte	<p>Gjøco Gårdstun er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk).</p>
Lagring	<p>Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.</p>
Avfallshåndtering	<p>Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.</p> <p>Se for øvrig forskrift fro farlig avfall.</p> 
Øvrig informasjon	<p>Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produktionsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell.</p> <p>Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis kan gi blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk.</p> <p>Emballasjestørrelser: 10 liter</p>
Sikkerhet	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.</p> <p>EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.</p>

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

