

Produktdatablad

Gjøco Gårdstun



Gjøco Gårdstun er en let tiksotrop, alkydoliebaseret udendørsmaling tilsat filmbeskyttende, svampeforebyggende middel. Gjøco Gårdstun anvendes på lader, udhusbygninger, beboelseshuse, skure m.m. Kan også bruges som dækstrøg på grundet jern. Velegnet til højtrykssprøjtning.


Revideret 22.04.2024

Symboler



Teknisk data

Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Gjøcorød
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Litervægt:	1,2 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 57 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	White Spirit eller Terpentin
Anbefalt filmtykkelse, våd:	80-120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50-80 mikrometer
Anbefalet forbrug:	5-12 m ² /liter, afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøyte:	
Dyse:	0,38-0,46 mm / 0,015"-0018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	mPa 15-18 / 150-180 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6-8 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for dugmatting m.m.

Forbehandling	<p>Underlaget skal være rent og tørt før maling påbegyndes.</p> <p>Nyt træ, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes inden behandling med Gjøco Oljegrunding. Påfør 1 lag Gjøco Oljegrunding på nyt og bart træ, også trykbehandlet. Alt endetræ skal være grundigt mættet med Gjøco Oil Primer, 3-4 lag vådt-i-vådt. Runde skarpe kanter.</p> <p>Tidligere behandlet træ renses med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og andre urenheder. Tidligere malet eller topbejdset træ børstes rent for løs bejdse og træfibre med en stålborste/slibning. Bart træ grundes med Gjøco Oljegrunding. Alt endetræ skal være grundigt mættet med Gjøco Oliegrunder, 3-4 lag vådt-i-vådt.</p>
Anvendelsesmåde	<p>Gjøco Gårdstun er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, der tidligere er behandlet med transparent eller dækkende træbeskyttelse eller maling påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk. Sørg for, at alt endetræ er tilstrækkelig mættet (3-4 strøg).</p>
Opbevaring	<p>Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.</p>
Bortskaffelse af affald	<p>Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald.</p> 
Øvrige informationer	<p>Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå påføring i solskin. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give afskalning/saltudfældning. Underlag som tidligere er behandlet med linolie eller ren linoliemaling kan give blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning. Påfør prøvestrøg. Emballagestørrelser: 10 liter</p>
Sikkerhed	<p>Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <400 g/l VOC.</p>

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no



