

Produktdatablad

Herregård Dør & Vindu



Herregård Dør & Vindu är en klubbfri, slitstark och täckande emulsionsfärg för utomhusbruk. Den fäster mycket bra och behåller sin glans och färg under lång tid. Innehåller ett filmkonserveringsmedel som motverkar tillväxt av mögelsvamp och alger. Herregård Dør & Vindu lämpar sig för hyvlat virke som t.ex. fönster, dörrar, staket, garageportar, trädgårdsmöbler mm. Herregård Dør & Vindu kan användas utomhus på nytt, gammalt, laserat, målat eller tryckimpregnerat trä. Ska användas i ett system med Gjøco Oljegrunning. Herregård Dør og Vindu kan även användas som täckfärg på grundad metall och plast som används på byggnader som t.ex. hängrännor, beslag mm.

Reviderat 01.09.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat
Kulör:	Bas vit, A, B, C, oxid röd och ocker
Glans:	Halvblank 40
Densitet:	Ca. 1,25 kg/l (vit)
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlat trä ca. 6–8 m ² /liter, hyvlat trä ca. 8–12 m ² /liter.
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	MPa 15–18 / 150 - 180 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	2 timmar
Minimum övermålnings intervall:	4 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Tidigare behandlade underlag rengörs med Gjøco Krafttvätt. Nytt och bart trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas och tvättas med Gjøco Hustvätt innan grundning med Gjøco Oljegrunning. På hyvlat trä, blanka underlag, sidokanter och falser på

	ytterpanelen kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftningen. För att uppnå bästa möjliga kanttäckning, avrunda skarpa kanter innan grundmåling. Lös färg, lasyr, täcklasyr och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning/stålborstning. Vakuumpregnerat trä som kan vara vaxat eller silikonbehandlat ska avfettas med t.ex. rödsprit. Endast fläckar (uppstår efter stålborstning/skrapning) appliceras med Gjøco Oljedekkkbeis/Oljemaling i samma kulör som täckfärg innan vidare behandling.
Grundning	Nytt och obehandlat bart trä ska appliceras med en strykning Gjøco Oljegrundning. För extra bra skydd kan en tunn strykning Gjøco Oljedekkkbeis/Oljemaling i samma kulör som önskat täckfärg appliceras på färdigt fabriksgrundat eller impregnerat trä, innan vidare behandling.
Applicering	Applicera 2 strykningar på nytt ohyvat virke och 3 strykningar på nytt hyvat virke. Tidigare behandlat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, eventuellt 3 strykningar på hyvat virke.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika nyansskillnader i färgen. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Olika batchnummer blandas väl före användning för att undvika glans- och kulörskillnader. Underlaget ska vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/lasyr kan orsaka blåsor. Tidigare tjärbehandling och kvistar kan orsaka missfärgning som är särskilt synlig på ljusa färger. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Sol på en våt eller halvtorr yta kan ge skinttorkning och blåsbildning. Använd inte på kantat trä. Färg på brandskyddad beklädnad kan orsaka saltutfällning och flagning. Produkten får inte spädas ut eller tillsättas främmande oljor/produkter. Baser måste brytas över GjøcoMix. Förpackningsstorlekar: 0,68 och 2,7 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

