

Produktdatablad

Herregård Dør og Vindu



Herregård Dør og Vindu er en slidstærk og dækkende emulsionsmaling til udendørs brug. Malingen er klæbefri, hæfter meget godt og bevarer glans og farve over lang tid. Indeholder filmkonserverende middel, som modvirker vækst af sortsimmel og alger. Herregård Dør og Vindu er velegnet til høvlet træværk som f.eks. vinduer, døre, hegn, garageporte, staffage, havemøbler o.lign. Herregård Dør og Vindu kan bruges på udendørs nyt og gammelt træværk, træværk behandlet med træbeskyttelse eller maling samt trykimprægneret træværk. Skal bruges i system med Gjøco Oljegrunding. Kan også benyttes som topstrøg på primet metal og plast, der bruges på bygninger, f.eks. tagrender, beslag o.lign.


Revideret 22.04.2024

Symboler



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|---|
| Type: | Vandfortyndbar hybridmaling baseret på alkydolie og akryl. |
| Farve: | Hvid, A, B og C, okker og oxydrød base. |
| Glans: | Halvblank 40 |
| Litervægt: | 1,25 kg/l (hvid) |
| Viskositet: | 130-150 P |
| Påføringsmetode: | Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af fagfolk |
| Fortynding/rengøringsmiddel: | Vand, vaskes med sæbe og vand. |
| Anbefalet filmtykkelse, våd: | 90-110 mikrometer |
| Anbefalet filmtykkelse, tør: | 40-50 mikrometer |
| Anbefalet forbrug: | Afhængig af underlaget. |
| Høvlet træværk: | 8-12 m ² /liter |
| Uhøvlet træværk: | 6-8 m ² /liter |
| Vejl. data højtrykssprøyte: | |
| Dyse: | 0,46 mm / 0,018" |
| Viftevinkel: | 65°-80° |
| Malingstrykk: | MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ² |
| Tørretid (23 °C, 50 % R.H.): | Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør. |
| Støvtør: | 2 timer |
| Overmalingsintervall, minimum: | 4 timer |
| Minimum påføringstemperatur: | +5 °C skal være temperaturen i luft og underlag. Underlaget skal være tørt og frostfrit. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Forbehandling | Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere behandlede underlag rengøres med Gjøco Kraftvask. Nyt og bart træ, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes og vaskes med Gjøco Husvask inden grunding med Gjøco Oljegrunding. På høvlet træ, blanke underlag, sidekanter og folder på yderpanelet kan stålborstning/slibning være nødvendig for at sikre vedhæftning. Skarpe kanter er afrundede for at sikre den bedst mulige kantdækning. Løs maling/bejdse/dækbejdse og løse træfibre fjernes ved stålborstning/afskrabning. Vakuim- og dypeimprægneret træ, der eventuelt er vokset eller silikonebehandlet, skal affedtes med f.eks. rød ånd. Kun pletter (opstået efter stålborstning/afskrabning) påføres med Gjøco Oledekkbeis/Oliemaling i samme farve som topcoat før videre behandling. |
| Grunning | Nyt og ubehandlet bart træ skal påføres et lag Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan et tyndt lag Gjøco Oledekkbeis/Oliemaling i samme farve som den ønskede topcoat påføres færdigt fabriksgrundet eller imprægneret træ, inden videre behandling. |
| Anvendelsesmåde | Nyt, uhøvlet træværk påføres min. 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Tidligere behandlet træværk påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk. |
| Farve | Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå nuanceforskelle i farven. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt. |
| Opbevaring | Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit. |
| Bortskaffelse af affald | Flydende maling må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag, dåse leveret som plastaffald.  |
| Øvrige informationer | Forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Underlaget skal være fast, rent og tørt, før malingen påføres. Underlag, som tidligere er behandlet med linoliemaling/træbeskyttelse, kan give blærer. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning, som især er synlig på lyse farver. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på træværk med rimfrost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. Produktet skal ikke fortyndes eller tilsættes andre olier/produkter. Baser skal tones via GjøcoMix. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +5 °C. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter |
| Sikkerhed | Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC. |

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

