

Produktdatablad

Herregård Exclusive Oljedekkbeis



Herregård Exclusive Oljedekkbeis er en slitesterk og værbestandig dekkbeis til utendørs bruk på ytterpanel. Den er spesielt godt egnet for værutsatte steder. Inneholder UV-filter som motvirker falming og nedmatting, og filmkonserverende midler som motvirker vekst av svertesopp og alger. Anvendes på bart, nytt, ferdig grunnet og tidligere beiset underlag. Herregård Exclusive Oljedekkbeis kan brukes uten grunning. Kan påføres i minusgrader.

Revidert 31.03.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert dekkbeis
Farge:	Hvit, A, B, C, gul, klar rød, oker og oksydrød base
Glans:	20 – 40 halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Litervekt:	1,17 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 60 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	
Høvlet treverk:	10-16 m ² /liter
Uhøvlet treverk:	5-8 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 time. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

Minimum påføringstemperatur: >-5°C. Lave temperaturer gir lengre tørketid, og økt fare for duggmatting m.m. Ikke mal på rimet underlag.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter. Nytt treverk behandles før eller snarest mulig etter oppføring. Høvlet treverk rubbes/slipes før påføring. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før videre behandling. Tidligere behandlede flater vaskes med Gjøco Kraftvask. Løs maling fjernes og løse tre fibre fjernes med stålborste/sliping. På trykkimpregnert treverk må saltutslag fjernes. Det er ikke nødvendig å grunne bart treverk, men hvis ønskelig og for ekstra beskyttelse kan det grunnes med Gjøco Oljegrunning. På høvlet tømmer, treverk/falser, skarpe kanter og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft og god kantdekk.

Bruksmåte

Herregård Exclusive Oljedekkbais er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Det er viktig å påføre tilstrekkelig med dekkbais for å sikre lang holdbarhet. Nytt uhøvlet treverk påføres minimum 2 strøk og nytt høvlet treverk/falser/detaljer påføres minimum 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Påse at endaved og kuttflater er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk). Herregård Exclusive Oljedekkbais kan brukes ved minusgrader, men skal ikke brukes på rimet underlag.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking

BREEAM-NOR v6.1:
– MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. Tomme blikkspann leveres til miljøstasjon.



Øvrig informasjon

Eventuelt oljeoppfyllt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebais må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

