

## Produktdatablad

# Herregård Exclusive Oljemaling



Gjøco Herregård Exclusive Oljemaling är en tålig och väderbeständig oljefärg för utomhus trä. Den är särskilt väl lämpad för väderutsatta platser och ger ett bra skydd mot kulörblekning och nedmattnig. Herregård Exclusive Oljemaling är förstärkt med extra filmskyddande mögelhämmande medel och UV-skydd. Den har god vidhäftning mot underlaget och lämpar sig för dörrar och fönster. Herregård Exklusiv Oljemaling används på nytt och grundmålat trä, tidigare laserat, målat utvändigt hyvlat eller ohyvlat trä.


Reviderat 19.12.2023

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Oljefärg
Kulör:	Bas vit, A, B, C, gul, klarröd, ocker och oxid röd
Glans:	40 – 60 halvblank
Flampunkt:	>60 °C
Densitet:	1,2 kg/l (base A)
Torrsubstans:	Ca. 59 volym% (base A)
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	80-140 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	50-85 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	
Hyvlat virke:	10-15 m <sup>2</sup> /liter
Ohyvlat virke:	6-9 m <sup>2</sup> /liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	12 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	0 °C. Låga temperaturer ger längre torktider och ökad risk för dagg m.m.

<b>Förbehandling</b>	<p>Underlaget måste vara rent och torrt innan målning påbörjas.</p> <p>Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas innan behandling med Gjøco Oljegrunding. Applicera 1 strykning Gjøco Oljegrunding på nytt och bart trä, även tryckbehandlat. Allt ändträ ska vara ordentligt mättat med Gjøco Oljegrunding, 3–4 strykningar vått-i-vått. På hyvlat trä, vassa kanter och andra blanka ytor kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftning och god kanttäckning.</p> <p>Tidigare behandlat trä behandlas med Gjøco Krafttvätt för att avlägsna fett och andra föroreningar. Tidigare oljelaserat eller täcklaserat trä borstas rent från lös lasyr och träfibrer med stålborste/slipning. Bart trä grundmålas med Gjøco Oljegrunding och laseras med Herregård Exclusive Oljedekkbais. Allt ändträ ska vara ordentligt mättat med Gjøco Oljegrunding, 3–4 strykningar vått-i-vått.</p>
<b>Applicering</b>	<p>Herregård Exklusiv Oljemaling är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Applicera 2 strykningar på nytt ohyvlat virke och 3 strykningar på nytt hyvlat virke. Tidigare laserat, täcklaserat eller målat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, ev. 3 strykningar på hyvlat virke. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3–4 strykningar).</p>
<b>Lagring</b>	<p>Stäng lock ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.</p>
<b>Avfallshantering</b>	<p>Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagare.</p> 
<b>Övrig information</b>	<p>Eventuell olja som flyter upp bör omröras ordentligt en stund före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan även förekomma vid torkning vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Mörka färger som får hög temperatur i solen är mer benägna att få solblåsor än ljusa färger. Undvik därför applicering i solsken. Färg på brandskyddad beklädnad kan orsaka flagning/saltutfällning. Mörka, skarpa och klara färger kommer att vara mer benägna att blekna på väderväggarna än ljusa färger. Underlag som tidigare har behandlats med linolja eller ren linoljelasyr måste rengöras till bart trä för att säkerställa mot efterföljande blåsbildning. Tidigare tjärbehandling kan orsaka missfärgning. Gör en provstrykning.</p> <p>Förpackningsstorlekar: 0,68; 2,7 och 9 liter.</p>
<b>Säkerhet</b>	<p>Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.</p> <p>EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010).</p> <p>Denna produkt innehåller: &lt;300 g/l VOC.</p>

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

