

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Herregård Maximal



Herregård Maximal er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Den indeholder filmbeskyttende midler mod svertesopp. Herregård Maximal er en slidstærk og glansstabil høj-kvalitetsmaling, som giver træværket god beskyttelse mod vejrpåvirkning og nedbrydning fra sollys. Herregård Maximal kan bruges på både nyt, gammelt, bejdsset, malet eller trykimprægneret udendørs træværk. Malingen kan også anvendes som topstrøg på grunnet metal og plast, såsom tagrender, beslag og lignende på bygninger.

Reviderttet 14.08.2025

<b>Brugsanvisning</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
	<b>Fortynder:</b>	Vand, udtynding er normalt ikke nødvendig.
	<b>Opbevaring:</b>	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	<b>Indeklima / emission:</b>	Produktet er beregnet til udendørs brug.

**Tekniske data og sikkerhedsdata** Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

<b>Vedligeholdelse</b>	<b>Rengøring:</b>	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis andre rengøringsmidler anvendes, bør pH-værdien ikke overstige pH 9. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede træoverflader bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
	<b>Vedligeholdelsesinterval:</b>	Malingens film nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering bør derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejgærdet(r) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.

---

**Affaldshåndtering**

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



---

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

---

**Behandlet flade / type underlag:** .....

**Malt i farve:**

**Farvenavn:** .....

**NCS:** .....

**Batchnummer:** .....

**Malerarbejdet er udført af:** .....

**Dato:** .....

**Underskrift:** .....

---

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

