

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Herregård Maximal



Herregård Maximal er en dekkende trebeskyttelse til utendørs bruk. Inneholder filmbeskyttende midler mot svertesopp. Herregård Maximal er en slitesterk og glansstabil høykvalitetsmaling som gir treverket god beskyttelse mot værpåvirkning og sollysets nedbryting. Herregård Maximal kan brukes på utendørs nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Herregård Maximal kan også benyttes som toppstrøk på grunnnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

Revidert 01.04.2026

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.
	Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC	
Vedlikehold	Renhold:	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Brukes andre rengjøringsmidler bør pH-verdien ikke overstige pH 9. Til rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.
	Intervall:	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Miljømerking

BREEAM-NOR v6.1:
 – MAT02: Gjøco Herregård Maximal inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

Behandlet flate / type underlag: _____

Malt i farge:

Fargenavn: _____

NCS: _____

Batchnummer: _____

Malerarbeidet er utført av: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

