

Produktdatablad

Herregård Maximal



Herregård Maximal er en dekkende trebeskyttelse til utendørs bruk. Inneholder filmbeskyttende midler mot svertesopp. Herregård Maximal er en slitesterk og glansstabil høykvalitetsmaling som gir treverket god beskyttelse mot værpåvirkning og sollysets nedbryting. Herregård Maximal kan brukes på utendørs nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Herregård Maximal kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

Revidert 25.12.2023

Symboler




Tekniske data

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Base hvit, A, B, C, oker, gul, klarrød og oksydrød
Glans:	Halvblank 25-35
Litervekt:	Ca. 1,26 kg/l (hvit)
Tørrestoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhøvlet tre ca. 7-10 m ² /liter, høvlet tre ca. 10-12 m ² /liter.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	0,5 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid.

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4-6 uker rengjøres med Gjøco Husvask og stålbørstes for løse tre fibre, før påføring av Gjøco Oljegrunding. Tidligere behandlet treverk

	<p>rengjøres med Gjøco Kraftvask (følg bruksanvisningen på emballasjen). NB! Det er viktig med god rengjøring for å sikre tilfredsstillende vedheft til underlaget. Gammel løs maling/ beis fjernes ved stålborsting/ skraping. Skarpe kanter avrundes for å oppnå best mulig kantdekk. På høvlet treverk, blanke og harde underlag, sidekanter og falser på ytterpanel, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Bare flekker (oppstått etter stålborsting/skraping) påføres Gjøco Oljedekkkbeis/Oljemaling i samme farge som toppstrøket før videre behandling.</p>
Grunning	<p>Nytt og ubehandlet bart treverk skal påføres ett strøk Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan ferdig fabrikk grunnet eller impregnert treverk påføres et tynt strøk Gjøco Oljedekkkbeis/Oljemaling i samme farge som ønsket toppstrøk, før videre behandling.</p>
Bruksmåte	<p>Herregård Maximal er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.</p>
Farger	<p>Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.</p>
Lagring	<p>Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.</p>
Avfallshåndtering	<p>Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.</p>
	
Øvrig informasjon	<p>Vær oppmerksom på linolje- og fuktproblemer. Duggfall/ regn på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blærer. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Gammel tjære- eller mineraloljebehandling kan gi misfarging ved ny behandling. Ta prøveoppstrøk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Malingen må ikke utsettes for frost. Maling på brann beskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflassing. Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.</p>
Sikkerhet	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.</p>

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

