

Produktdatablad

Herregård Maximal



Herregård Maximal är en utomhus täckfärg. Innehåller filmskyddande medel mot mögelsvamp. Herregård Maximal är en tålig och glansstabil högkvalitativ färg som ger träet ett bra skydd mot väderpåverkan och UV-ljus. Herregård Maximal kan användas utomhus på nytt, gammalt, laserat, målat eller tryckimpregnerat trä. Herregård Maximal kan även användas som täckfärg på grundad metall och plast som hänggrännor, beslag mm. på byggnader.

Reviderat

16.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenburen hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat
Kulör:	Bas vit, A, B, C, ocker, gul, klarröd och oxidröd
Glans:	Halvblank 25–35
Densitet:	Ca. 1,26 kg/l (vit)
Torrhalt:	Ca. 38% volym
Applikeringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–55 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlat trä ca. 7–10 m²/liter, hyvlat trä ca. 10–12 m²/liter.
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	15–18 Mpa (150 - 180 kg/cm²)
	Valet av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till relevant sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	0,5 timme
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från fett. Nytt trä som har varit obehandlat i mer än 4–6 veckor rengörs med Gjøco Husvask och stålborstas för att ta bort lösa träfibrer innan Gjøco Oljegrunding appliceras. Tidigare behandlat trä rengörs med Gjøco Kraftvask (följ anvisningarna på förpackningen). OBS! God rengöring är viktig för att säkerställa tillfredsställande vidhäftning till underlaget. Gammal lös färg/lasyr avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Vassa kanter avrundas för att uppnå bästa möjliga kanttäckning. På hyvlat trä, blanka och hårda underlag, sidokanter och falsar på ytterpaneler kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftning. Bara fläckar (som uppstår efter stålborstning/skrapning) behandlas med Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samma kulör som toppskiktet innan vidare behandling.
Grundning	Nytt och obehandlat bart trä ska appliceras med en strykning Gjøco Oljegrunding. För extra bra skydd kan en tunn strykning Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samma kulör som önskat täckfärg appliceras på färdigt fabriksgrundat eller impregnerat trä, innan vidare behandling.
Applicering	Herregård Maximal är färdig att användas och bör normalt inte spädas ut. Applicera 2 strykningar på nytt ohyvlat virke och 3 strykningar på nytt hyvlat virke. Tidigare behandlat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat virke.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	BREEAM-NOR v6.1 – MAT02: Innehåller inga ämnen enligt REACH artikel 59(10) – Kandidatlista och den norska A20-listan. Se även säkerhetsdatabladet för produkten.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Var uppmärksam på linolje- och fuktproblem. Dagg/regn på en halvtorr yta kan orsaka matta strimor. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik därför att applicera i solljus och när det finns dagg. Gammal tjära- eller mineraloljebehandling kan orsaka missfärgningar vid ommålning. Gör ett provstryk. Blanda burkar med olika produktionsnummer väl före användning för att undvika skillnader i glans och kulör. Färgen får inte utsättas för frost. Målning på brandskyddad fasadbeklädnad kan orsaka saltutfällning och flagning. Förpackningsstorlekar: 0,68, 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

