

## Produktdatablad

# Herregård Maximal



Herregård Maximal er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Indeholder filmbeskyttende midler mod sortskimmel. Herregård Maximal er en slidstærk og glansstabil højkvalitetsmaling, som beskytter træværket godt mod vind og vejr og nedbrydning fra sollyset. Herregård Maximal kan bruges på udendørs nyt og gammelt træværk, træværk behandlet med træbeskyttelse eller maling samt trykimprægneret træværk. Kan også anvendes på primet metal og plast som tagrender, beslag mm. på bygninger.

Revideret 02.05.2024

Symboler




### Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar hybridmaling baseret på ren akryl og alkylid.
Farve:	Base hvid, A, B, C, okker, gul, klar rød og oxydrød.
Glans:	Halvblank 25-35
Litervægt:	Ca. 1,26 kg/l (hvid)
Tørrestoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalt filmykkelse, våd:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Uhøvlet træ ca. 7-10 m <sup>2</sup> /liter, høvlet træ ca. 10-12 m <sup>2</sup> /liter.
Vejl. data højtryksprøyte:	
Dyse:	0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmykkelse.
Støvtør:	1/2 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Nyt træ, som har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger, renses med Gjøco Husvask og stålbørstes for løse træfibre, inden der påføres Gjøco Oiljegrunding. Tidligere behandlet træ rengøres med

	Gjøco Kraftvask (følg brugsanvisningen på emballagen). NB! God rengøring er vigtig for at sikre en tilfredsstillende vedhæftning til underlaget. Gammel løs maling/plet fjernes ved stålborstning/afskrabning. Skarpe kanter er afrundede for at opnå den bedst mulige kantdækning. På høvlet træ, blanke og hårde overflader, sidekanter og folder på yderpanelet kan stålborstning/slibning være nødvendig for at sikre vedhæftning. Kun pletter (opstået efter stålborstning/afskrabning) påføres med Gjøco Oljedekkkbeis/Oliemaling i samme farve som topcoat før videre behandling Kan også anvendes som top coat på grundet metal og plast som tagrender, beslag mm. på bygninger.
<b>Gruning</b>	Nyt og ubehandlet bart træ skal påføres et lag Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan et tyndt lag Gjøco Oiljedekkkbeis/Olie Maling i samme farve som den ønskede top coat påføres færdigt fabriksgrundet eller imprægneret træ, inden videre behandling.
<b>Anvendelsesmåde</b>	Herregård Maximal er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, der tidligere er behandlet med transparent eller dækkende træbeskyttelse eller maling påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk.
<b>Farve</b>	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå farve- og glansforskelle. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.
	
<b>Øvrige informationer</b>	Vær opmærksom på problemer med linolie og fugt. Dugfald/regn på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan give blærer. Undgå derfor påføring i solskin, og når der falder dug. Gammel tjære- eller mineraloliebehandling kan give misfarvning ved ny behandling. Påfør prøvestrøg. Maling i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. Emballagestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter.
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontakt information**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no



