

# Produktdatablad

## Gjøco Alle Rom



Gjøco Alle Rom er en pletafvisende og vaskbar akrylmaling til indendørs brug. Den giver ikke skjolder efter vask og har en god dækksevne med to strøg. Bruges som mellem- og topstrøg på vægge af f.eks. overmalbart tapet, bygningsplade, MDF, glasvæv, filt, tapet, puds, mursten, beton og sandspartel.

Revidert 21.02.2024

Symboler





### Tekniske data

Type:	Vandopløslig akryl dispersionsmaling
Farve:	Hvid, A, B og C base, farve tones via Gjøcomix.
Glans:	Mat 05
Viskositet:	70-90 P
Litervægt:	1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Viftevinkel:	50°-80°
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen.  
Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag matteres med sandpapir og grundes med Gjøco Sperregrunn.

<b>Anvendelsesmåde</b>	Påføres jævnt og fyldigt. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder. Brug gerne en rulle med forlængerskaft, fordi det er nemmere at undgå skjolde. For at få et jævnt resultat anbefales det at rulle hele længder i samme retning på hele væggen.
<b>Farver</b>	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå glans- og farveforskelle. Om nødvendigt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
<b>Opbevaring</b>	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
<b>Miljømærking</b>	<p>Produktet er godkendt af Miljømærking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.</p>  <p>Produktet er testet i overensstemmelse med testkravene fastsat af BREEAM-NOR (2016). Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Alle Rom indeholder ingen stoffer på A20-listen. Accepteret efter Byggvarubedømmingens Bedömningskriterier.</p>
<b>Bortskaffelse af affald</b>	<p>Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.</p> 
<b>Øvrig informasjon</b>	<p>Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Malede overflader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel.</p> <p>Rør godt rundt før brug. Forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle.</p> <p>Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter</p>
<b>Sikkerhet</b>	<p>Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.</p> <p>EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: &lt;1 g/l VOC.</p>

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

