

Produktdatablad

Gjøco Fashion 05



Gjøco Fashion 05 er en vanntynnbar luktsvak oljemaling for innendørs bruk. Har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Benyttes til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vinduer, karmen, listverk og innredninger.



Revidert 16.03.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling
Farge:	Hvit, A, B og C base, som blandes over Gjøcomix
Glans:	Matt 05
Viskositet:	65-80 P
Litervekt:	Ca. 1,1-1,3 kg/l
Tørrestoff:	35-37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100-120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.20-0.36 mm (0.008-0.014")
Viftevinkel:	50°-80°
Malingstrykk:	15 Mpa (150 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1-2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	6 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur (over +20 °C).

Forbehandling	Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Interiørvask og skylles med vann. Følg bruksanvisningen på emballasjen. MFD, bygningsplater, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Gjøco Sperregrunn. Ved fiberreisning kan det være nødvendig å slipe overflaten etter grunning for å få en fin og glatt overflate. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Gjøco Fashion. Nytt, ferskt panel og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med 1-2 strøk Gjøco Kvist og Sperregrunn eller Gjøco Sperregrunn.
Bruksmåte	Gjøco Fashion er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overfalte, anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	Gjøco Fashion er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillere kravene til miljømerket Svanen.  BREEAM-NOR v6.1: – HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien. – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. Det er også en fordel at malingen har romtemperatur. Rør godt om før bruk. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten vanligvis er på det laveste. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

