

# Produktdatablad

## Fashion 40



Gjøco Fashion 40 är en vattenburen luktsvag oljefärg för inomhusbruk. Har goda appliceringsegenskaper och ger en slitstark och elegant finish. Används för mellan- och toppskikt på paneler, MDF, dörrar, fönster, trösklar, lister och möbler.

Reviderat

19.01.2024

Symboler





### Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar polyuretanmodifierad oljefärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts i Gjøcomix systemet
Glans:	Halvblank 40
Litervikt:	Ca. 1,1–1,3 kg/l
Torrhalt (volym %):	35–37
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	100 – 120 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1–2 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	6 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare oljemålade ytor rengörs med Gjøco Hustvätt och sköljs med vatten. MDF, paneler, hårda ytor, gamla halvblanka eller blanka målade ytor mattas ner med sandpapper och dammas av. Alla ytor grundas en strykning med en Gjøco Spärrgrund. Vid fiberresning kan det bli nödvändigt att slipa ytan efter grundning för att få en fin och slät yta. Ytor som behandlats med alkydfärg skall alltid grundas före applicering med Fashion. Nya paneler och gamla missfärgade/gulnade paneler grundas med

	1–2 strykningar av Gjøco Kvist och Spärrgrund eller Gjøco Spärrgrund.
<b>Applicering</b>	Gjøco Fashion är klar för användning och skall inte förtunnas. För interiöra detaljer och ytor där den önskas slät och jämn yta, rekommenderas användning av kvalitetspensel. Appliceras jämnt och rikligt. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar.
<b>Anmärkning</b>	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
<b>Lagring</b>	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
<b>Miljömärkning</b>	Gjøco Fashion är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.  Produkten har testats i enlighet med testkraven från BREEAM-NOR (2016). Produkten uppfyller BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Fashion innehåller inga ämnen på A20-listan. Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.
<b>Avfallshantering</b>	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
<b>Övrig information</b>	Appliceringstemperatur i luften och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur. Det är också en fördel att färgen är i rumstemperatur. Rör om väl före användning. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor innan de rengörs med ett mildt rengöringsmedel. För att undvika sprickbildning längs panelfogarna till följd av fuktförändringar rekommenderas att panelskivorna behandlas före montering. Vid behov kan panelen behandlas på senvintern då luftfuktigheten vanligtvis är som lägst. Förpackningsstorlekar: 0,68 L och 2,7 L.
<b>Säkerhet</b>	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
<b>Kontaktinformation</b>	<b>Gjøco AB</b> Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se

