

Produktdatablad

Herregård Extra



Herregård Extra er en vandafvisende oliemaling med god vejrbestandighed til udendørs brug. Indeholder filmkonserverende middel, som modvirker vækst af sortsimmel og alger. Herregård Extra kan bruges på udendørs nyt og gammelt træværk, træværk behandlet med træbeskyttelse eller maling samt trykimprægneret træværk. Kan også benyttes som topstrøg på primet metal og plast, som bruges på bygninger. Herregård Extra skal bruges i system med Gjøco Oljegrunning.

Revideret 22.04.2024

Symboler




Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar hybridmaling baseret på alkydolie og akryl.
Farve:	Hvid, A, B og C og oxydrød base.
Glans:	Halvblank 40
Litervægt:	Ca. 1,25 kg/l
Viskositet:	130-150 P
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet filmtykkelse, våd:	90-130 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40-55 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Afhængig af underlaget.
Høvlet træværk:	8-12 m ² /liter
Uhøvlet træværk:	6-8 m ² /liter
Vejl. data højtrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør.
Støvtør:	3 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Underlaget skal være tørt og frostfrit.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, færdiggrundet, bart og trykimprægneret træværk påføres 1 strøg Gjøco Oljegrunning klar. Nyt træværk, som har stået

	<p>ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres og stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunding. Alt endetræ/skæreflader skal mættes godt med Gjøco Oljegrunding, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Tidligere behandlet underlag rengøres med Gjøco Kraftvask. Løs maling, træbeskyttelse og træfibre fjernes ved skrabning/børstning. På høvlet træværk og andre hårde og blanke underlag kan det være nødvendigt at stålborste/slibe for at sikre vedhæftning. Afrund skarpe kanter før grunding for at opnå bedst mulig kantdækning.</p>
Grunning	<p>Nyt og ubehandlet bart træ skal påføres et lag Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan et tyndt lag Gjøco Oljedekkbeis/Oliemaling i samme farve som den ønskede topcoat påføres færdigt fabriksgrundet eller imprægneret træ, inden videre behandling.</p>
Anvendelsesmåde	<p>Nyt, uhøvlet træværk påføres min. 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Tidligere behandlet træværk påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk.</p>
Farve	<p>Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå nuanceforskelle i farven. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.</p>
Opbevaring	<p>Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.</p>
Bortskaffelse af affald	<p>Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag, dåse leveret som plastaffald.</p>
	
Øvrige informationer	<p>Underlaget skal være fast, rent og tørt, før malingen påføres. Underlag, som tidligere er behandlet med linoiemaling/træbeskyttelse, kan give blærer. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning, som især er synlig på lyse farver. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på træværk med rimfrost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. Produktet skal ikke fortyndes eller tilsættes andre olier/produkter. Baser skal tones. Forskellige batchnumre blandes før brug. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +5 °C. Opbevares tørt og frostfrit. For mere udførlig information, se sikkerhedsdatablad og teknisk datablad. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.</p>
Sikkerhed	<p>Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <40 g/l VOC.</p>

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

