

# Produktdatablad

## Herregård Extra



Herregård Extra er en vannavvisende oljemaling med god værbestandighet til utendørs bruk. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Herregård Extra kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger. Herregård Extra skal brukes i system med Gjøco Oljegrunning.

Revidert 20.12.2023

Symboler




### Tekniske data

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydølje og akryl
Farge:	Base hvit, A, B, C og oksydrød
Glans:	Halvblank 40
Viskositet:	130-150
Litervekt:	Ca. 1,25 kg/l (hvit)
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-130 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-55 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhøvlet tre ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter, høvlet tre ca. 8-12 m <sup>2</sup> /liter.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	3 time
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid.

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt, ferdig grunnet, bart og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk Gjøco Oljegrunning klar. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Gjøco

	Oljegrunding. All endeved/kuttflater må mettes godt med Gjøco Oljegrunding, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjøco Kraftvask. Løs maling, beis og tre-fibre fjernes ved skraping/børsting. På høvlet treverk, blanke og harde underlag, sidekanter og falser på ytterpanel, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.
<b>Grunning</b>	Nytt og ubehandlet bart treverk skal påføres ett strøk Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan ferdig fabrikk grunnet eller impregnert treverk påføres et tynt strøk Gjøco Oljedekkkbeis/Oljemaling i samme farge som ønsket toppstrøk, før videre behandling.
<b>Bruksmåte</b>	Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.
<b>Farger</b>	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
<b>Lagring</b>	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
<b>Avfallshåndtering</b>	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
	
<b>Øvrig informasjon</b>	Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brann beskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflassing. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brytes. Ulike batchnummer blandes før bruk. Påføringsstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. Oppbevares tørt og frostfritt. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.
<b>Sikkerhet</b>	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <40 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

