

## Produktdatablad

# Gjøco Proff Lettsparkel Våtrom



Proff Lettsparkel Våtrom er et medium gradert lett håndsparkel for innendørs bruk i våtrom. Anvendes til utjevning og skjøtsparkling på bygningsplater som spon-, trefiber- og gips-spalter o.l. Ved skjøtsparkling på gipsplater, skal papirstrimmel benyttes.

Revidert 11.01.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Latekspolymer, med dolomitt og aluminiums silikat som fyllstoff
Farge:	Lysgrå/grønn
Litervekt:	Ca. 1 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørrestoff, volum %:	Ca. 58
Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m <sup>2</sup> ved 1 mm sjiktkkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjiktkkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 24 timer
Sjiktkkelse:	Max. 3 mm
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke flater rengjøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask.

### Bruksmåte

Påføres med stålsparkel. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100-120.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparklet for å hindre søl og inntørking. Sparklet skal fraktes, og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

---

**Avfallshåndtering**

Sparkel og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



---

**Øvrig informasjon**

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. Kan også være holdbar etter 12 mnd., sjekk konsistens og lukt. Emballasjestørrelse: 400 ml, 3L og 10 L.

---

**Sikkerhet**

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

