

Produktdatablad

Gjøco Kalkmaling



Gjøco Kalkmaling er en mineralsk kalkmaling til interiør bruk i tørre rom. Gir en levende og betongaktig overflate. Benyttes på bygningsplater, puss, betong og sparklede overflater. I områder med risiko for slitasje, fukt og vannsøl anbefales påføring av Gjøco Sealer til toppstrøk.

Revidert 02.02.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Mineralsk kalkmaling.
Farge:	Basen brykkes til ønsket farge.
Glans:	Helmatt 01
pH:	12-13
Påføringsmetode:	Pensel.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Overmalingsintervall for bruk av Gjøco Sealer er 24 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat blir oppnådd ved påføring i romtemperatur.
Sikkerhet:	Produktet har høy pH; bruk beskyttelseshansker og -briller.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir. På tidligere malt underlag anbefales det å grunne med Gjøco Interiør 10 før påføring av Gjøco Kalkmaling. På sugende underlag, og sparklete flater anbefales det å grunne med to strøk Gjøco Interiør 10 eller Gjøco Supermatt Rom i samme farge som kalkmalingen for å få et jevnt underlag.

Bruksmåte

Påfør 1 strøk Gjøco Kalkmaling. Malingen skal påføres med pensel og skal villstrykes/krysspensles for å oppnå en levende overflate. Det er vanligvis nok med ett strøk. Ta prøveoppstrøk hvis det ønskes mer enn ett strøk; strøk nr. 2 kan gi et annet fargespill. Bredden på penselen har betydning for resultatet; jo smalere pensel, jo mer fargespill. 100 mm pensel gir et fint resultat, men andre

størrelser kan også brukes. Ta prøveoppstrøk. Malingen skal påføres tynt, for tykke strøk kan gi krakelering.

Gjøco Kalkmaling har begrenset vaskbarhet og vil få en fargeendring ved fukt, fett- og vannsøl. Det anbefales å påføre Gjøco Sealer på overflater hvor det er risiko for slitasje, fukt og vannsøl. Gjøco Sealer vil gi en dypere fargevirkning. Ta gjerne prøveoppstrøk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



Øvrig informasjon

Bruk samme batch nummer på samme flate for å unngå glans- og fargeforskjell. Rør godt om før bruk. Kan etse på glass og metall. Gjøco Kalkmaling er en diffusjonsåpen maling med høyt pigmentinnhold. På grunn av malingens beskaffenhet kan enkelte farger gi høyere viskositet. Fargen er mørkere i våt tilstand og vil endres under tørking. Emballasjestørrelse: 0,68 og 2,7 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/I): 200 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

