

Produktdatablad

Kalkmaling



Gjøco Kalkmaling är en mineralisk kalkfärg för inomhusbruk i torra utrymmen. Ger en levande och betongliknande yta. Används på byggskivor, puts, betong och spacklade ytor. I områden med risk för nötning, fukt och vattenstänk, rekommenderas toppstrykning med Gjøco Sealer.

Reviderat

03.07.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Mineralisk kalkfärg.
Kulör:	Basen bryts till önskad kulör.
Glans:	Hellmatt 01
pH:	12–13
Appliceringsmetod:	Pensel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Produkten är färdig för användning och skall inte förtunnas.
Rekommenderad förbrukning:	8–10 m ² /liter, beroende på underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar Övermålningsintervall för användning av Gjøco Sealer är 24 timmar.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.
Säkerhet:	Produkten har hög pH. Använd skyddshandskar och -glasögon

Förbehandling

Underlaget skall vara fast rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt eller annat rengöringsmedel. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper. På tidigare målade ytor rekommenderas att grundmåla med Gjøco Silkematt Rom innan applicering av Gjøco Kalkmaling. På sugande underlag och spacklade ytor rekommenderas att grundmåla med två lager Gjøco Silkematt Rom i samma kulör som kalkfärgen för att få en jämn yta. Gjøco Kalkmaling kan inte användas direkt på underlag som målats med alkydfärg, så om du är osäker på underlaget rekommenderas att grundmåla med ett lager Gjøco Silkematt Rom.

Applicering	Applicera en strykning av Gjøco Kalkmaling . Färgen bör appliceras med pensel och skall krysspenslas för att uppnå en levande yta. Vanligtvis räcker det med en strykning. Önskas mer än en strykning, gör provmålning först eftersom andra strykning kan ge en annan kulöråtergivning. Bredden på pensel påverkar resultatet, ju smalare pensel desto mer kulöråtergivning. 100mm pensel ger ett fint resultat, men andra storlekar kan också användas. Färgen måste appliceras tunt, eftersom tjocka lager kan orsaka sprickor. Gjøco Kalkmaling har begränsad tvättbarhet och ändrar kulören vid fukt, fett och vattenstänk. Det rekommenderas att applicera Gjøco Sealer på ytor där det finns risk för slitage, fukt och vattenstänk. Gjøco Sealer ger en djupare färg effekt. Gör gärna en provstrykning. Gjøco Sealer måste appliceras jämnt och rullas ut väl, för att undvika rullränder och överlappning. Använd gärna samma teknik som vid applicering av Gjøco Kalkfärg med fri pensling/rullning. Användning av Sealer kan göra ojämnheter i underlaget mer synliga. Det är därför viktigt att underlaget är jämnt och enhetligt, för att få ett jämnt och snyggt slutresultat.
Färger	Använd samma batchnummer på samma strykning och yta för att undvika glans- och färgskillnader. Alternativt kan olika batchnummer blandas innan användning. Hinkar där färgen blandats i olika blandningsmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan ge nyansskillnader. Var uppmärksam på detta om mer färg behövs till samma projekt i efterhand.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Produkten är klassad som farligt avfall och ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i miljön, avlopp eller vatten. Tom och torr förpackning levereras till godkänd mottagning. Se även föreskrifter för farligt avfall. 
Övrig information	Burkar med olika produktions nummer blandas före användning till sista strykning för att undvika glans och färgskillnader. Rör om väl före användning. Kan etsa glas och metall. Gjøco Kalkmaling är en diffusionsöppen färg med högt pigmentinnehåll. På grund av färgens beskaffenhet kan vissa kulörer ge en högre viskositet. Färgen är mörkare i vått tillstånd och kommer att förändras under torkning. Alkydbaserade produkter får inte användas tillsammans med Gjøco Kalkmaling, eftersom det kan orsaka missfärgning och sprickbildning. På grund av färgens innehåll kan vissa kulörer ha högre viskositet. Färgen är mörkare i vått tillstånd och kommer att förändras under torkning. Förpackningsstorlekar: 0,68 och 2,7 liter
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 200 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

