

# Produktdatablad

## Gulv 15 Vattenspädbar



Gjøco Gulv 15 är en vattenspädbar gulvfärg baserad på polyuretanmodifierat alkyd. Färgen har goda appliceringsegenskaper, god utflytning och är mycket slitstark. Används inomhus på trä, parkett, laminat, golvbeläggningar och betong i torra rum. Lämplig för användning på keramiska plattor. Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL används på nygjutna golv och på belastade golvytor som lager- och industrigolv samt garage.

Reviderat

16.03.2026

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar oljefärg baserat på polyuretanbindemedel.
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts i Gjøcomix systemet
Glans:	Silkematt
Litervikt:	Ca. 1,2 kg/l
Torrhalt (volym %):	38–40 volym %
Appliceringsmetod:	Bred lackpensel, filtroller. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Vägledande data för högtryckspruta:	
Munstycke:	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel:	65°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer.
	Valet av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till den specifika produkten, sprututrustningen och underlaget.
Rekommenderad förbrukning:	6–8 m <sup>2</sup> /liter
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	2 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	Min. 8 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

<b>Förbehandling</b>	<p>Trä/parkett/laminat: Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Tidigare målade ytor bör tvättas med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Gammal blank och halvblank färg mattas ner med sandpapper. Obehandlat, nedslipat eller nedslitet trägolv behandlas först med Gjøco Sperregrunn (se separata rekommendationer för denna produkt). Därefter behandlas golvet med 2–3 skikt Gulv 15 Vattenspädbar. Gammalt laminatgolv kräver ingen primer. Nytt laminatgolv kan innehålla ämnen som försvårar målning. En provuppstyckning rekommenderas.</p> <p>Keramiska plattor: Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från fett. Rengör med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Släta och hårda plattor måste slipas lätt med fint sandpapper för att säkerställa vidhäftningen. Färgen kan appliceras direkt utan användning av primer. Önskas grundning rekommenderas Gjøco Sperregrunn.</p> <p>Betong: Gulv 15 Vattenspädbar lämplig som färg för äldre obehandlade betonggolv och tidigare målade betonggolv utan tung belastning. Ytan måste vara ren, torr och fri från fett och oljefläckar. På tidigare målade ytor måste all lös färg tas bort och sedan rengöras med målartvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Gammal blank eller halvblank färg mattas ner med sandpapper. Dammsuga och torka av med luddfri trasa, gärna mikrofiber. Det är viktigt att avlägsna allt slipdamm och liknande för att få bra vidhäftning. Gamla obehandlade betonggolv bör slipas före målning. För nygjutna golv, lagergolv, garage och andra golv med hög belastning rekommenderas Gjøco Poxydekk, Gjøco Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL.</p>
<b>Applicering</b>	<p>Gulv 15 Vattenspädbar är klar för användning och skall normalt inte förtunnas. Rör om ordentligt och applicera 2–3 skikt beroende på underlaget. Appliceras jämnt och flödigt.</p>
<b>Underhåll och rengöring</b>	<p>Undvik att utsätta färgen för påfrestningar som vattenspill, tunga möbler och mattor under de första två veckorna efter målning. Undvik också att tvätta de första 14 dagarna. Använd kemtvättsmetoder som torkmoppling och dammsugning för regelbunden rengöring. Det rekommenderas att använda så lite vatten som möjligt. Tvättvattnets pH-värde bör inte överstiga 9, och temperaturen bör vara lägre än +40 °C. Det rekommenderas att placera mattor vid entrédörrar för att skydda golvet. Det rekommenderas att vattenspill mm. torkas upp omedelbart för att undvika märken.</p>
<b>Anmärkning</b>	<p>Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.</p>
<b>Lagring</b>	<p>Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.</p>
<b>Miljömärkning</b>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">4.0 / 4.1</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ind 15</p> <p>Ind 9</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">BRONS</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">GULD</div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><b>BREEAM® SE</b></p> <p><small>2025 v.6.1 Mat07</small></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.</p> </div>
<b>Avfallshandtering</b>	<p>Flytande färg och tvättvatten ska inte tömmas i avloppet eller i miljön, utan lämnas till en godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan lämnas som plastavfall.</p>



---

**Övrig information** Förvara torrt och frostfritt. Rör om ordentligt före användning. Olika batchnummer blandas ihop för att undvika glans och färgskillnader. Vänta minst en vecka för att tvätta golvet, färgen behöver upp till 4 veckor för full genomhärdning. Fogmassor (MS-fog) och liknande tätningsmedel för golv kan påverka färgens torktid. Gör provmålning. Bör inte användas på linoleum och gamla golvbeläggningar. Gör en provmålning för att kontrollera att färgen torkar och resultatet är som förväntat.  
Förpackningsstorlekar: 0,68 L och 2,7 L.

---

**Säkerhet** Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 140 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller: <80 g/l VOC.  
Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

---

**Kontaktinformation** **Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

