

Produktdatablad Interiörlack



Interiörlack är en exklusiv och luktsvag lack till färgsättning av trätytor. Den kan brytas i många olika kulörer och ger en transparent och fin lyster till underlaget. Gjøco Interiörlack levereras i halvblank glans. Rekommenderas först och främst till tidigare lackade underlag där man önskar en annan kulör.

Reviderat

31.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Modifierad polyuretanlack
Kulör:	Transparent, kan brytas i olika kulörer.
Glans:	Matt 05.
Densitet:	1,05 kg/l
Torrhalt:	35 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller skumroller anpassad till lack
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Lack ska normalt inte förtunnas.
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	100–150 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	43–65 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	10–15 m ² /liter, beroende på underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 4 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Applicerings torr:	Ca. 8 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+ 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget tvättas först med Gjøco Gulv og Panelrens för att ta bort fett, såparester och vax. Följ bruksanvisningen på emballaget. Tidigare lackerade ytor och parkett lackat från fabrik mattslipas med 150–180 sandpapper. Användning av slipmaskin säkrar jämn och grundlig slipning. Dammsug och torka med lätt fuktad mikrofiberduk. På tidigare lackerade ytor bör vidhäftning provas före applicering.

Applicering	<p>Ytan måste vara ren och torr innan lacken appliceras. Kulören påverkas beroende av träslag och av eventuell tidigare behandling, så det rekommenderas alltid provstrykning för att säkerställa kulör och resultat. Användning av rulle ger normalt en kraftigare kulör än med pensel. Det kan vara svårt att undvika flammighet och dubbelpigmentering vid överlappande strykningar. Använd kvalitetsverktyg och arbeta snabbt. Lacken stryk/rollas jämt i träs längdriktning. Eventuell fiberresning slipas bort med fint sandpapper. Slipdamm dammsugs upp och torkas med mikrofiberduk. Det rekommenderas lätt mattslipning mellan varje strykning för god vidhäftning och jämn yta. Lacken kan appliceras i flera lager, ju fler lager desto kraftigare pigmentering. Det är lättare att uppnå en jämnare kulörton om man applicerar två strykningar med mindre pigment än en strykning med mycket pigment. För ytor som utsätts för kraftigt slitage, kan ytan förseglas med 1–2 strykningar med lack utan pigmentering i önskad glans. Rör om väl före och under arbetet.</p>
Lagring	<p>Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.</p>
Avfallshantering	<p>Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.</p>
Övrig information	<p>Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Rör om väl före användning. Undvik att utsätta lacken för starka påfrestningar (vatten spill, tryck etc.) under den första veckan efter målning; Vänta minst 3–4 dagar innan du placerar tunga möbler mm. på den lackade ytan, och 1 vecka för läggning av mattor. Vatten spill etc. bör torkas upp genast. Förpackningsstorlekar: 0,75 och 3 liter</p>
Säkerhet	<p>Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <130 g/l VOC.</p>

Informationen i detta datablad är baserat på laborieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

