

Gjoco Interiørlakk er en eksklusiv og lugtsvag lak til farvesætning af træoverflader. Den kan tones i mange forskellige farver og giver en transparent og fin glød til underlaget. Gjoco Interiørlakk leveres i glans halvblank. Anbefales især til tidligere lakerede underlag, hvor der ønskes en anden farve.

FYSISKE DATA

Type:	Modificeret polyuretanlak
Farve:	Transparent, kan tones i forskellige farver
Glans:	Halvblank 40
Egenvægt (kg/l):	1,05
Tørstof (volumen %):	35

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller skumrulle beregnet til lak
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Lakken skal normalt ikke fortyndes
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100-150 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	43-65 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10-15 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overlakerbar, min.:	Ca. 4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Brugstør:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjoco Gulvrens eller Gjoco Interiørrrens for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere lakerede flader og fabrikslakeret parket matslibes med sandpapir 150-180. Brug af slibemaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Støvsug og tør med en let fugtet mikrofiberklud. På tidligere lakerede/olierede flader bør vedhæftningen testes før påføring.

Anvendelsesmåde

Overfladen skal være ren og tør, før lakken påføres.

Farven vil blive påvirket af træværkets type og af eventuel tidligere behandling, så det anbefales altid at påføre prøvestrøg for at kontrollere farve og resultat. Brug af rulle vil normalt give en stærkere farve end brug af pensel. Det kan være udfordrende at undgå skjolder eller dobbeltpigmentering ved overlappning af strøg. Det anbefales derfor at bruge godt værktøj og arbejde hurtigt. Lakken stryges/rulles jævnt i brættets længderetning. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir.

Slibestøv fjernes omhyggelig ved støvsugning og aftørring med en mikrofiberklud. En let matslibning anbefales mellem hvert strøg for at sikre god vedhæftning og en jævn overflade. Lakken kan påføres i flere strøg, jo flere strøg, desto stærkere farve. Det er lettere at undgå skjolder, hvis der påføres to strøg med mindre farvepigment end ét strøg med meget farvepigment. På overflader/gulve, som bliver udsat for stor slitage, kan overfladen forsegles med 1-2 strøg lak uden farvetilsætning i den ønskede glans.

Omrøres godt før og under anvendelse.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af lakken for at forhindre spild og indtørring.

Lakken skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende lak må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Forskellige batchnumre blandes før anvendelse for at undgå glansforskelle. Undgå at udsætte lakken for store belastninger (vandsprøjt, tryk m.m.) den første uge efter lakering, og vent mindst 3-4 døgn med at stille tunge møbler på den lakerede flade og 1 uge med at lægge gulvtæpper på. Vandsprøjt o.l. tørres straks op.

Emballagestørrelse: 0,75 og 3 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <130 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS