

Produktdatablad

Gjøco Interiørlakk



Gjøco Interiørlakk er en eksklusiv og lugtsvag lak til farvesætning af træoverflader. Den kan tones i mange forskellige farver og giver en transparent og fin glød til underlaget. Gjøco Interiørlakk leveres i glans halvblank. Anbefales især til tidligere lakerede underlag, hvor der ønskes en anden farve.

Revidert 22.10.2025

Symboler




Tekniske data

Type:	Modificeret polyuretanlak
Farve:	Transparent, kan tones i forskellige farver
Glans:	Halvblank 40
Litervægt:	1,05 kg/l
Tørstoff:	35 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller skumrulle beregnet til lak.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand. Lakken skal normalt ikke fortyndes.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100-150 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	43-65 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10-15 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	Ca. 4 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Brugstør:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Interiørrens for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere lakerede flader og fabrikslakeret parket matslibes med sandpapir 150-180. Brug af slibemaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Støvsug og tør med en let fugtet mikrofiberklud. På tidligere lakerede/olierede flader bør vedhæftningen testes før påføring.

Anvendelsesmåde	<p>Overfladen skal være ren og tør, før lakken påføres. Farven vil blive påvirket af træværkets type og af eventuel tidligere behandling, så det anbefales altid at påføre prøvestrøg for at kontrollere farve og resultat. Brug af rulle vil normalt give en stærkere farve end brug af pensel. Det kan være udfordrende at undgå skjolder eller dobbeltpigmentering ved overlappning af strøg. Det anbefales derfor at bruge godt værktøj og arbejde hurtigt. Lakken stryges/rulles jævnt i brættets længderetning. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir. Slibestøv fjernes omhyggelig ved støvsugning og aftørring med en mikrofiberklud. En let matslibning anbefales mellem hvert strøg for at sikre god vedhæftning og en jævn overflade. Lakken kan påføres i flere strøg, jo flere strøg, desto stærkere farve. Det er lettere at undgå skjolder, hvis der påføres to strøg med mindre farvepigment end ét strøg med meget farvepigment. På overflader/gulve, som bliver udsat for stor slitage, kan overfladen forsegles med 1-2 strøg lak uden farvetilsætning i den ønskede glans. Omrøres godt før og under anvendelse.</p>
Opbevaring	<p>Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.</p>
Bortskaffelse af affald	<p>Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.</p>
	
Øvrige informationer	<p>Forskellige batchnumre blandes før anvendelse for at undgå glansforskelle. Undgå at udsætte lakken for store belastninger (vandsprøjt, tryk m.m.) den første uge efter lakering, og vent mindst 3-4 døgn med at stille tunge møbler på den lakerede flade og 1 uge med at lægge gulvtæpper på. Vandsprøjt o.l. tørres straks op. Emballagestørrelse: 0,75 og 3 liter.</p>
Sikkerhed	<p>Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <130 g/l VOC.</p>

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

