

Produktdatablad

Gjøco Interiørlakk



Gjøco Interiørlakk er en vanntynnet, eksklusiv og luktsvak lakk til fargesetting av treoverflater. Den kan brekkes i mange ulike farger, og gir en transparent og fin glød til underlaget. Gjøco Interiørlakk leveres i matt med glansgrad 05. Anbefales først og fremst til tidligere lakket underlag hvor det ønskes en annen farge.

Revidert 07.08.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Modifisert polyuretan lakk.
Farge:	Transparent, kan brekkes i ulike farger.
Glans:	Matt 05.
Litervekt:	1,05 kg/l
Tørstoff:	35 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller skumrull beregnet til lakk.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Lakk skal normalt ikke tynnes.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100-150 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	43-65 mikrometer
Anbefalt forbruk:	10-15 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Brukstørr:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjøco Gulv og Panelrens for å fjerne fett, såperester og bonevoks. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere lakkerte flater og parkett lakkert fra fabrikk mattslipes med sandpapir 150-180. Bruk av slipemaskin sikrer jevn og grundig sliping. Støvsug og tørk med lett fuktet mikrofiberklut. På tidligere lakkerte/oljete flater bør vedheft testes før påføring.

Bruksmåte

Overflaten må være ren og tørr før lakken påføres.

	Fargen vil påvirkes av type treverk og av eventuell tidligere behandling, så det anbefales at det alltid tas prøveoppstrøk for å sjekke farge og resultat. Bruk av rull vil normalt gi en sterkere farge enn bruk av pensel. Det kan være utfordrende å unngå skjolder eller dobbeltpigmentering ved overlapp av strøk. Det anbefales derfor å bruke godt verktøy og jobbe raskt. Lakken strykes/rulles jevnt i bordets lengderetning. Eventuell fiberreinsning slipes vekk med fint slipepapir. Slipestøv fjernes omhyggelig ved støvsuging og mikrofiberklut. Det anbefales lett mattsliping mellom hvert strøk for å sikre god vedheft og jevn overflate. Lakken kan påføres i flere strøk, jo flere strøk desto sterkere farge. Det er lettere å unngå skjolder hvis det påføres to strøk med mindre fargepigment, enn ett strøk med mye fargepigment. For overflater/gulv som blir utsatt for høy slitasje, kan overflaten forsegles med 1-2 strøk lakk uten fargetilsetning i ønsket glansgrad. Rør godt om før og under bruk.
Farge	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
	
Øvrig informasjon	Unngå å utsette lakken for sterk belastning (vannsøl, trykk m.m.) den første uken etter lakkering; Vent minst 3-4 døgn med å plassere tunge møbler o.l. på den lakkerte flaten, og 1 uke med å legge på gulvtepper. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. Emballasjestørrelse: 0,75 og 3 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <130 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

