

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

GjøcoPoxy BP



GjøcoPoxy BP er en to-komponent, lavviskøs og løsemiddelfri epoxy primer. GjøcoPoxy BP er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, sementbasert underlag, stål, aluminium, tre og lignende. Påføres på underlag som er forbehandlet i hht anbefaling, før videre behandling med epoxy, polyuretan eller polyurea. GjøcoPoxy BP penetrerer godt inn i betongen og sørger for god forankring/vedheft til underlaget.

Revidert 23.09.2025

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Minimumstemperatur i underlag og luft på + 12 °C.
	Påføringsmetode:	Gumminal eller tannsparkel. Rull kan også brukes.
	Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring før ommaling anbefales Gjøco Gulv og Panelrens eller annet egnet rengjøringsmiddel.
	Intervall:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

Avfallshåndtering

Flytende epoxy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoxy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:**Malt i farge:****Fargenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbeidet er utført av:****Dato:****Underskrift:**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

