

# Produktdatablad

## GjøcoPoxy MF



GjøcoPoxy MF er en to-komponent, opløsningsmiddelfri primer. GjøcoPoxy MF er beregnet til brug på mineralske underlag såsom beton, cementbaserede underlag og lignende. Påføres på ubehandlet underlag før videre behandling med epoxy eller polyurethan. GjøcoPoxy MF er særligt velegnet til beton med fugt i overfladen og forhindrer effektivt indtrængning af radon.

Revideret

21.02.2025

Symboler



### Brugsområder:

Lager/produktion  
Korridorer  
Laboratorier/tekniske rum  
Industrilokaler  
Hospitaller/institutioner  
Udstillingslokaler/butikker

### Tekniske data

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandingsforhold:            | Sæt á 13,4 kg:<br>8,4 kg del A og 5 kg del B                                                                   |
| Påføringsmetode:             | Svaber, gummispartel eller tandspartel. Rulle kan også anvendes.                                               |
| Rengøringsmiddel:            | Xylen eller isopropanol. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk                                               |
| Fortynding:                  | Produktet må ikke fortyndes.                                                                                   |
| Forbrug:                     | Ca. 0,2 – 0,4 kg/m <sup>2</sup> , afhængigt af underlaget.                                                     |
| Anvendelsestid:              | 50 min. Bør anvendes omgående efter, at del A og del B er blandet.                                             |
| Tørretid (20°C, 50% R.H.):   |                                                                                                                |
| Støvtør:                     | 2 timer                                                                                                        |
| Overmalingsinterval, maks.:  | 48 timer ved 20°C. Ved længere interval bør overfladerne mattes for at sikre vedhæftning.                      |
| Minimum påføringstemperatur: | +10°C i underlag og luft samt mindst 3°C over det gældende dugpunkt. Lavere temperaturer forlænger hærdetiden. |
| Hærdetid:                    | 5 – 7 døgn                                                                                                     |
| Holdbarhed:                  | 2 år i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur.                                                      |

### Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt. Maksimal restfugtighed i underlaget: 8 % (92 % RF). Betonkvalitet minimum C 25. Forbehandling af beton udføres ved slibning, fræsning, slyngrensning eller sandblæsning. Overfladen støvsuges grundigt til sidst.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brugsmetode:</b>       | Del B hældes i del A og blandes grundigt i 3–4 minutter med en langsomtgående boremaskine med blander. Blandingen skal anvendes omgående. Påføres jævnt og fyldigt med svaber, gummispartel eller tandspartel. Minimum påføringstemperatur er +12 °C; dette gælder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal være over +15 °C ved brug. Efter påføring skal alle porer være fyldte, og overfladen skal fremstå tæt uden tørre områder. Dette er vigtigt for at undgå luftblærer i toplaget. Toplaget skal påføres inden for 48 timer. Hvis tidsintervallet overskrides, skal overfladen slibes let for at sikre tilstrækkelig vedhæftning. |
| <b>Opbevaring:</b>        | Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Affaldshåndtering:</b> | Flydende epoxy må ikke hældes i kloaksystemet eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres som restaffald på miljøstationer, men det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for specifikke råd, da der kan være lokale variationer.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sikkerhed</b>          | Produktet kan forårsage kontaktallergi, og der skal anvendes egnede handsker, arbejdstøj og briller. Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

