

Produktdatablad

GjøcoPur TL Matt



GjøcoPur TL Mat er et opløsningsmiddelfrit, mat polyurethan-topstrøg med god slidstyrke, ridsefasthed og UV-stabilitet. GjøcoPur TL Mat er beregnet som topstrøg til brug på beton, træ og hærdeplast. Produktet kan anvendes direkte på beton. Kan tones til ønsket farve. GjøcoPur TL Mat kan anvendes både som en- og tokomponent.

Revideret

24.02.2025

Symboler



Brugsområder:

Industrigulve
Parkeringsdæk
Ramper
Lager/produktion
Korridorer
Laboratorier/tekniske rum
Hospitaller/institutioner
Udstillingslokaler/butikker

Tekniske data

Farver:	Base hvid og base klar, kan blandes i mange farver.	
Glans:	Mat 05	
Blandingsforhold:	Base hvid: Sæt á 5,75 kg: 5 kg del A 0,75 kg del B	Base klar: Sæt á 4,3 kg: 3,55 kg del A 0,75 kg del B
Påføringsmetode:	Påføres med rulle eller airless-sprøjte.	
Rengøringsmiddel:	Vand eller andet rengøringsmiddel til polyurethan. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.	
Fortynding:	Produktet må ikke fortyndes.	
Forbrug:	Ca. 0,1 – 0,15 kg/m ²	
Tørretid (20 °C, 50 % R.H.):		
Støvtør:	6 timer	
Tåler gangtrafik:	24 timer	
Minimum påføringstemperatur:	Fra +12 °C til +30 °C i underlag og luft, og mindst 3 °C over gældende dugpunkt.	
Hærdetid:	6 døgn	
Holdbarhed:	18 måneder i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur.	

Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt. Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Gulvrens. Maksimal restfugtighed i underlaget: 4 %. Overfladetemperaturen skal være mindst +12 °C ved påføring og mindst 3 °C over det gældende dugpunkt.
Brugsmetode:	Del A og del B bør have en temperatur over +12 °C ved blanding. Rør først del A op med en langsomtgående boremaskine, og tilsæt derefter del B. Bland grundigt i mindst 3 minutter, indtil en homogen blanding opnås. Blandingen skal anvendes omgående. Påføres med rulle eller airless-sprøjte med en tykkelse på 0,1 – 0,15 kg/m² pr. lag. GjøcoPur TL Mat kan påføres i flere lag, hvis der ønskes et stærkere og mere slidstærkt topstrøg. Kan anvendes direkte på beton; flere lag end normalt kan være nødvendige afhængigt af underlagets porøsitet. Hærdetid: GjøcoPur TL Mat er fuldt hærdet efter 6 døgn og må ikke udsættes for vandspild, kemikalier eller mekanisk slid, før fuld hærdning er opnået.
Opbevaring:	Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering:	Flydende epoxy må ikke tømmes i kloakafløb eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Uhærdet produkt kan afleveres som restaffald på miljøstationer. Det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for specifik vejledning, da der kan være lokale variationer. 
Øvrig information	Malingen tåler ikke frost. Brug ikke forskellige batchnumre på samme lag, da det kan føre til farve- og glansforskelle.
Sikkerhed	Produktet kan forårsage kontaktallergi. Der skal anvendes egnede handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se det separate sikkerhedsdatablad og læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
 Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
 Telefon: +47 712 91 700
 E-mail: office@gjoco.no

